

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

СНиП 2.03.11-85

МОСКВА 1985

РАЗРАБОТАНЫ НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук, проф. *С.Н. Алексеев* - руководитель темы, д-р техн. наук, проф. *Ф.М. Иванов*, кандидаты техн. наук *М.Г. Булгакова*, *Ю.А. Саввина*); ЦНИИ проектстальконструкция им. Мельникова Госстроя СССР - [раздел 5](#) (д-р техн. наук, проф. *А.И. Голубев*, канд. техн. наук *А.М. Щляфирнер*); ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР - [раздел 3](#) (канд. техн. наук, проф. *А.Б. Шолохова*, *А.В. Беккер*) с участием института Проектхимзащиты Минмонтажспецстроя СССР (*С.К. Бачурина*, *С.Н. Шульженко*, *Т.Г. Кустова*), ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР (канд. техн. наук *Б.Д. Тринкер*), ЦНИИП сельстроя Минсельстроя СССР, МИСИ им. В.В. Куйбышева Минвуза СССР, Гипроморнефтегаза Мингазпрома, ВИЛСа Минавиапрома, ВНИКТИ стальконструкции Минмонтажспецстроя СССР.

ВНЕСЕНЫ НИИЖБ Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (*Ф.В. Бобров*, *И.И. Крупницкая*).

С введением в действие СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» с 1 января 1986 года утрачивают силу:

п. 1 постановления Госстроя СССР от 12 июля 1973 г. № 124 «Об утверждении главы СНиП II-8.9-73 «Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений. Нормы проектирования»;

постановление Госстроя СССР от 17 апреля 1975 г. № 57 «О частичном изменении постановления Госстроя СССР от 12 июля 1973 года № 124 и дополнение главы СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

п. 1 постановления Госстроя СССР от 17 сентября 1976 г. № 148 «Об утверждении «Инструкции по защите железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блуждающими токами» (СНиП 65-76);

постановление Госстроя СССР от 28 сентября 1979 г. № 181 «Об изменении главы СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от коррозии».

*Изменение № 1 СНиП 2.03.11-85 утверждено постановлением Минстроя России от 5.08.96 г. № 18-59 и введенное в действие с 1.01.97 г. внесено в текст документа, измененные пункты отмечены *.*

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники» и информационном указателе «Государственные стандарты России».

| | | |
|--|--|--|
| Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР) | Строительные нормы и правила | СНиП 2.03.11-85 |
| | Защита строительных конструкций от коррозии | Взамен СНиП II-28-73*, СНиП 65-76 |

Настоящие нормы распространяются на проектирование защиты от коррозии строительных конструкций (бетонных, железобетонных, стальных, алюминиевых, деревянных, каменных и асбестоцементных) зданий и сооружений при воздействии агрессивных сред с температурой от минус 70 до плюс 50°С.

Нормы не распространяются на проектирование защиты строительных конструкций от коррозии, вызываемой радиоактивными веществами, а также на проектирование конструкций из специальных бетонов (полимербетонов, кислото-, жаростойких бетонов).

Проектирование реконструкции зданий и сооружений должно предусматривать анализ коррозионного состояния конструкций и защитных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды в новых условиях эксплуатации.

| | | |
|--|--|--|
| Внесены НИИЖБ Госстроя СССР | Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР по делам строительства от 30 августа 1985 г. № 137 | Срок введения в действие 1 января 1986 г. |
|--|--|--|

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Защиту строительных конструкций следует осуществлять применением коррозионно-стойких для данной среды материалов и выполнением конструктивных требований (первичная защита), нанесением на

поверхности конструкций металлических, оксидных, лакокрасочных, металлизационно-лакокрасочных и мастичных покрытий, смазок, пленочных, облицовочных и других материалов (вторичная защита), а также применением электрохимических способов.

1.2. По степени воздействия на строительные конструкции среды разделяются на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные.

По физическому состоянию среды разделяются на газообразные, твердые и жидкие.

По характеру действия среды разделяются на химически и биологически активные.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

1.3. Защиту поверхности строительных конструкций, изготавливаемых на заводе, следует осуществлять в заводских условиях.

1.4. С целью снижения степени агрессивного воздействия среды на строительные конструкции при проектировании необходимо предусматривать:

разработку генеральных планов предприятий, объемно-планировочных и конструктивных решений с учетом розы ветров и направленности потока грунтовых вод;

технологическое оборудование с максимально возможной герметизацией, приточно-вытяжную вентиляцию, отсосы в местах наибольшего выделения паров, газов и пылей.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

1.5. При проектировании строительных конструкций должны быть предусмотрены такие формы сечения элементов конструкций, при которых исключается или уменьшается возможность застоя агрессивных газов, а также скопление жидкостей и пыли на их поверхности.

1.6. При проектировании защиты строительных конструкций от коррозии производств, связанных с изготовлением и применением пищевых продуктов, кормов для животных, а также помещений для пребывания людей и животных, следует учитывать санитарно-гигиенические требования к защитным материалам и возможное агрессивное действие дезинфицирующих средств.

2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует обеспечивать применением коррозионно-стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.

В случае недостаточной эффективности названных выше мер должна быть предусмотрена защита поверхности конструкции:

лакокрасочными покрытиями;

оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов;

облицовкой, футеровкой или применением изделий из керамики, шлакоситалла, стекла, каменного литья, природного камня;

штукатурными покрытиями на основе цементных, полимерных вяжущих, жидкого стекла, битума;

уплотняющей пропиткой химически стойкими материалами.

2.2. Меры защиты железобетонных конструкций от коррозии следует проектировать с учетом вида и особенностей защищаемых конструкций, технологии их изготовления, возведения и условий эксплуатации.

2.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетон нормируемой проницаемости.

Проницаемость бетона характеризуется прямыми показателями (маркой бетона по водонепроницаемости или коэффициентом фильтрации). Косвенные показатели (водопоглощение бетона и водоцементное отношение) являются ориентировочными и дополнительными к прямым.

Показатели проницаемости бетона приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

| Условные обозначения показателя проницаемости бетона | Показатели проницаемости бетона | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| | прямые | | косвенные | |
| | марка бетона по водонепроницаемости | коэффициент фильтрации, см/с (при равновесной влажности), K_f | водопоглощение, % по массе | водоцементное отношение В/Ц, не более |
| Н - бетон нормальной проницаемости | W4 | Св. $2 \cdot 10^{-9}$ до $7 \cdot 10^{-9}$ | Св. 4,7 до 5,7 | 0,6 |
| П - бетон пониженной проницаемости | W6 | Св. $6 \cdot 10^{-10}$ до $2 \cdot 10^{-9}$ | Св. 4,2 до 4,7 | 0,55 |
| О - бетон особо низкой проницаемости | W8 | Св. $1 \cdot 10^{-10}$ до $7 \cdot 10^{-10}$ | До 4,2 | 0,45 |

Примечания: 1. Коэффициент фильтрации и марку бетона по водонепроницаемости следует определять по [ГОСТ 12730.5-84](#); водопоглощение бетона - по [ГОСТ 12730.3-78](#).

2. Показатели водопоглощения и водоцементного отношения, приведенные в табл. 1, относятся к тяжелому бетону. Водопоглощение легких бетонов следует определять умножением значений, приведенных в табл. 1, на коэффициент, равный отношению средней плотности тяжелого бетона к средней плотности легкого бетона. Водоцементное отношение легких бетонов следует определять умножением значения, приведенного в табл. 1, на 1,3.

3. Далее в тексте настоящих норм оценка проницаемости бетона приведена по показателю водонепроницаемости.

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД

2.4.* Степени агрессивного воздействия сред на конструкции из бетона и железобетона приведены:

газообразных сред - в табл. 2;

твердых сред - в [табл. 3](#);

грунтов выше уровня грунтовых вод - в [табл. 4](#);

жидких неорганических сред - в [табл. 5, 6, 7](#);

жидких органических сред и биологически активных сред - в [табл. 8](#) и [8а](#).

(Измененная редакция. Изм. № 1).

Степень агрессивного воздействия сред на конструкции из армоцемента принимается как для конструкций из железобетона по табл. 2 и 3.

Т а б л и ц а 2

| Влажностный режим помещений Зона влажности (по СНиП II-3-79**) | Группа газов (по обязательному приложению 1) | Степень агрессивного воздействия газообразных сред на конструкции из | |
|---|--|--|-------------------|
| | | бетона | железобетона |
| <u>Сухой</u> Сухая | A | Неагрессивная | Неагрессивная |
| | B | Неагрессивная | Неагрессивная |
| | C | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| | D | Неагрессивная | Среднеагрессивная |
| <u>Нормальный</u> Нормальная | A | Неагрессивная | Неагрессивная |
| | B | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| | C | Неагрессивная | Среднеагрессивная |
| | D | Слабоагрессивная | Сильноагрессивная |
| <u>Влажный или мокрый</u> Влажная | A | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| | B | Неагрессивная | Среднеагрессивная |
| | C | Слабоагрессивная | Сильноагрессивная |
| | D | Среднеагрессивная | Сильноагрессивная |

Примечания: 1. Для конструкций отапливаемых зданий, на поверхностях которых допускается образование конденсата, степень агрессивного воздействия среды устанавливается как для конструкций в среде с влажным режимом помещений.

2. При наличии в газообразной среде нескольких агрессивных газов степень агрессивного воздействия среды определяется по наиболее агрессивному газу.

Т а б л и ц а 3

| Влажностный режим помещений Зона влажности (по СНиП II-3-79) | Растворимость твердых сред в воде ^{1,2} и их гигроскопичность | Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции из | |
|---|--|---|--------------------------------|
| | | бетона | железобетона |
| <u>Сухой</u> Сухая | Хорошо растворимые малогигроскопичные | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная |
| <u>Нормальный</u> Нормальная | Хорошо растворимые малогигроскопичные | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная ³ |
| <u>Влажный или мокрый</u> Влажная | Хорошо растворимые малогигроскопичные | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная ⁴ |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | Среднеагрессивная ³ | Среднеагрессивная |

¹ Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в справочном [приложении 2](#). В качестве агрессивных солей по отношению к бетону и железобетону следует рассматривать приведенные в справочном [приложении 2](#) хлориды, сульфаты, нитраты.

² Присутствие малорастворимых веществ не влияет на агрессивность.

³ Степень агрессивного воздействия следует уточнять одновременно с требованиями [табл. 5, 6, 7](#) с учетом агрессивности образующегося раствора.

⁴ Соли, содержащие хлориды, следует относить к сильноагрессивной среде.

2.5. При определении степени агрессивного воздействия среды на конструкции, находящиеся внутри отапливаемых помещений, влажностный режим следует принимать по табл. 1 [СНиП II-3-79](#), а на конструкции, находящиеся внутри неотапливаемых зданий, на открытом воздухе и в грунтах выше уровня

грунтовых вод, - по прил. 1 [СНиП II-3-79](#).

2.6. Оценка степени агрессивного воздействия сред, указанных в [табл. 5](#), дана по отношению к бетону на любом из цементов, отвечающих требованиям [ГОСТ 10178-76](#) и [ГОСТ 22266-76](#).

Т а б л и ц а 4*

| Зона влажности (по СНиП II-3-79**) | Показатель агрессивности, мг на 1 кг грунта | | | | Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции |
|---|---|---|---|--|--|
| | сульфатов в пересчете на SO_4^{2-} - для бетонов на | | | хлоридов в пересчете на Cl^- для бетонов на | |
| | портландцементе по ГОСТ 10178-76 | портландцементе по ГОСТ 10178-76 с содержанием C_3S не более 65 %, C_3A не более 7 %, $C_3A + C_4AF$ не более 22 % и шлакопортландцементе | сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-76 | портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-76 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-76 | |
| Сухая | Св. 500 до 1000 | Св. 3000 до 4000 | Св. 6000 до 12000 | Св. 400 до 750 | Слабоагрессивная |
| | Св. 1000 до 1500 | Св. 4000 до 5000 | Св. 12 000 до 15 000 | Св. 750 до 7500 | Среднеагрессивная |
| | Св. 1500 | Св. 5000 | Св. 15 000 | Св. 7500 | Сильноагрессивная |
| Нормальная и влажная | Св. 250 до 500 | Св. 1500 до 3000 | Св. 3000 до 6000 | Св. 250 до 500 | Слабоагрессивная |
| | Св. 500 до 1000 | Св. 3000 до 4000 | Св. 6000 до 8000 | Св. 500 до 5000 | Среднеагрессивная |
| | Св. 1000 | Св. 4000 | Св. 8000 | Св. 5000 | Сильноагрессивная |

Примечания: 1. Показатели агрессивности по содержанию хлоридов учитываются только для железобетонных конструкций независимо от марки бетона по водонепроницаемости. При одновременном содержании сульфатов их количество пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 и суммируется с содержанием хлоридов.

2. Показатели агрессивности по содержанию сульфатов приведены для бетона марки по водонепроницаемости W4. При оценке степени агрессивного воздействия на бетон марки по водонепроницаемости W6 показатели следует умножить на 1,3, для бетона марки по водонепроницаемости W8 - на 1,7.

3. При наличии грунтовой воды оценка агрессивности среды производится в зависимости от химического состава грунтовой воды по [табл. 5, 6, 7](#).

(Измененная редакция. [Изм. № 1](#)).

Т а б л и ц а 5

| Показатель агрессивности | Показатель агрессивности жидкой среды ¹ для сооружений, расположенных в грунтах с K_f свыше 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружений при марке бетона по водонепроницаемости | | | Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон |
|---|--|---------------------|----------------------|---|
| | W4 | W6 | W8 | |
| Бикарбонатная щелочность, мг-экв/л (град)* | Св. 0 до 1,05 | - | - | Слабоагрессивная |
| Водородный показатель pH** | Св. 5,0 до 6,5 | Св. 4,0 до 5,0 | Св. 3,5 до 4,0 | Слабоагрессивная |
| | Св. 4,0 до 5,0 | Св. 3,5 до 4,0 | Св. 3,0 до 3,5 | Среднеагрессивная |
| | Св. 0 до 4,0 | Св. 0 до 3,5 | Св. 0 до 3,0 | Сильноагрессивная |
| Содержание агрессивной углекислоты, мг/л | Св. 10 до 40 | Св. 40*** | - | Слабоагрессивная |
| | Св. 40*** | - | - | Среднеагрессивная |
| Содержание магнийных солей, мг/л, в пересчете на ион Mg^{2+} | Св. 1000 до 2000 | Св. 2000 до 3000 | Св. 3000 до 4000 | Слабоагрессивная |
| | Св. 2000 до 3000 | Св. 3000 до 4000 | Св. 4000 до 5000 | Среднеагрессивная |
| | Св. 3000 | Св. 4000 | Св. 5000 | Сильноагрессивная |
| Содержание аммонийных солей, мг/л, в пересчете на ион NH_4^+ | Св. 100 до 500 | Св. 500 до 800 | Св. 800 до 1000 | Слабоагрессивная |
| | Св. 500 до 800 | Св. 800 до 1000 | Св. 1000 до 1500 | Среднеагрессивная |
| | Св. 800 | Св. 1000 | Св. 1500 | Сильноагрессивная |
| Содержание едких щелочей мг/л, в пересчете на ионы Na^+ и K^+ | Св. 50000 до 60000 | Св. 60000 до 80000 | Св. 80000 до 100000 | Слабоагрессивная |
| | Св. 60000 до 80000 | Св. 80000 до 100000 | Св. 100000 до 150000 | Среднеагрессивная |
| | Св. 80000 | Св. 100000 | Св. 150000 | Сильноагрессивная |
| Суммарное содержание хлоридов, сульфатов ² , нитратов и др. солей, мг/л, при наличии испаряющихся поверхностей | Св. 10000 до 20000 | Св. 20000 до 50000 | Св. 50000 до 60000 | Слабоагрессивная |
| | Св. 20000 до 50000 | Св. 50000 до 60000 | Св. 60000 до 70000 | Среднеагрессивная |
| | Св. 50000 | Св. 60000 | Св. 70000 | Сильноагрессивная |

¹ При оценке степени агрессивного воздействия среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтрующих грунтах с K_f менее 0,1 м/сут, значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3.

² Содержание сульфатов в зависимости от вида и минералогического состава цемента не должно превышать пределов, указанных в табл. 4 и 6.

* При любом значении бикарбонатной щелочности среда неагрессивна по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости W6 и более, а также W4 при коэффициенте фильтрации грунта K_f ниже 0,1 м/сут.

** Оценка агрессивного воздействия среды по водородному показателю pH не распространяется на растворы органических кислот высоких концентраций и уголекислоту.

*** При превышении значений показателей агрессивности, указанных в табл. 5, степень агрессивного воздействия среды по данному показателю не возрастает.

Т а б л и ц а 6

| Цемент | Показатель агрессивности жидкой среды ¹ с содержанием сульфатов в пересчете на ионы SO_4^{2-} , мг/л, для сооружений, расположенных в грунтах с K_f св. 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружений при содержании ионов HCO_3^- , мг-экв/л | | | Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон марки по водонепроницаемости W4* |
|--|--|-------------------|--------------------|--|
| | св. 0,0 до 3,0 | св. 3,0 до 6,0 | св. 6,0 | |
| Портландцемент по ГОСТ 10178-76 | Св. 250 до 500 | Св. 500 до 1000 | Св. 1000 до 1200 | Слабоагрессивная |
| | Св. 500 до 1000 | Св. 1000 до 1200 | Св. 1200 до 1500 | Среднеагрессивная |
| | Св. 1000 | Св. 1200 | Св. 1500 | Сильноагрессивная |
| Портландцемент по ГОСТ 10178-76 с содержанием в клинкере C_3S не более 65 %, C_3A не более 7 %, $C_3A + C_4AF$ не более 22 % и шлакопортландцемент | Св. 1500 до 3000 | Св. 3000 до 4000 | Св. 4000 до 5000 | Слабоагрессивная |
| | Св. 3000 до 4000 | Св. 4000 до 5000 | Св. 5000 до 6000 | Среднеагрессивная |
| | Св. 4000 | Св. 5000 | Св. 6000 | Сильноагрессивная |
| Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266-76 | Св. 6000 до 8000 | Св. 6000 до 8000 | Св. 8000 до 12000 | Слабоагрессивная |
| | Св. 6000 до 8000 | Св. 8000 до 12000 | Св. 12000 до 15000 | Среднеагрессивная |
| | Св. 8000 | Св. 12000 | Св. 15000 | Сильноагрессивная |

¹ При оценке степени агрессивности среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтрующих грунтах с K_f менее 0,1 м/сут, значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3.

* При оценке степени агрессивности среды для бетона марки по водонепроницаемости W6 значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3, для бетона марки по водонепроницаемости W8 - на 1,7.

Т а б л и ц а 7

| Содержание хлоридов в пересчете на Cl^- , мг/л | Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру железобетонных конструкций при | |
|--|---|--------------------------|
| | постоянном погружении | периодическом смачивании |
| До 500 | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| Св. 500 до 5000 | Неагрессивная | Среднеагрессивная |
| Св. 5000 | Слабоагрессивная | Сильноагрессивная |

Примечания: 1. Понятие периодического смачивания охватывает зоны переменного горизонта жидкой среды и капиллярного подсоса.

2. При одновременном содержании в жидкой среде сульфатов и хлоридов количество сульфатов пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 и суммируется с содержанием хлоридов.

3. Коррозионная стойкость конструкций, подвергающихся действию морской воды средней и сильной степени агрессивности, должна обеспечиваться первичной защитой.

Т а б л и ц а 8*

| Среда | Степень агрессивного воздействия жидких органических сред на бетон при марке по водонепроницаемости | | |
|---|---|-------------------|------------------|
| | W4 | W6 | W8 |
| Масла: | | | |
| минеральные | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная | Неагрессивная |
| растительные | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная |
| животные | » | » | » |
| Нефть и нефтепродукты: | | | |
| сырая нефть ¹ | » | » | » |
| сернистая нефть | » | Слабоагрессивная | » |
| сернистый мазут ¹ | » | » | » |
| дизельное топливо ¹ | Слабоагрессивная | » | Неагрессивная |
| керосин ¹ | » | » | » |
| бензин | Неагрессивная | Неагрессивная | » |
| Растворители: | | | |
| предельные углеводороды (гептан, октан, декан и т.д.) | » | » | » |

| | | | |
|--|--|--|---|
| ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол, хлорбензол и т.д.) | Слабоагрессивная | » | » |
| кетоны (ацетон, метилэтилкетон, диэтилкетон и т.д.) | » | Слабоагрессивная | » |
| Кислоты: водные растворы кислот (уксусная, лимонная, молочная и т.д.) концентрацией св. 0,05 г/л жирные водонерастворимые кислоты (каприловая, капроновая и т.д.) | Сильноагрессивная » | Сильноагрессивная » | Сильноагрессивная » |
| Спирты: одноатомные многоатомные | Слабоагрессивная Среднеагрессивная | Неагрессивная Среднеагрессивная | Неагрессивная Слабоагрессивная |
| Мономеры: хлорбутадиен стирол | Сильноагрессивная Слабоагрессивная | Сильноагрессивная Слабоагрессивная | Среднеагрессивная Неагрессивная |
| Амиды: карбамид (водные растворы с концентрацией от 50 до 150 г/л) то же, св. 150 г/л дициандиамида (водные растворы с концентрацией до 10 г/л) диметилформамида (водные растворы с концентрацией от 20 до 50 г/л) то же, св. 50 г/л | » Среднеагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная | » Среднеагрессивная Слабоагрессивная » Среднеагрессивная | » Слабоагрессивная » » Среднеагрессивная |
| Прочие органические вещества: фенол (водные растворы с концентрацией до 10 г/л) формальдегид (водные растворы с концентрацией от 20 до 50 г/л) то же, св. 50 г/л дихлорбутен тетрагидрофуран сахар (водные растворы с концентрацией св. 0,1 г/л) | Среднеагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная » » Слабоагрессивная | » Слабоагрессивная Среднеагрессивная » Слабоагрессивная » | » Неагрессивная Слабоагрессивная » » Неагрессивная |
| ¹ Степень агрессивного воздействия к элементам конструкций резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов приведена в п. 2.57 . | | | |

Т а б л и ц а 8а

| Среда | Степень агрессивного воздействия биологически активных сред на бетон |
|--|--|
| Грибы | Слабоагрессивная |
| Гионовые бактерии | От слабоагрессивной до сильно агрессивной в зависимости от концентрации сероводорода по таблице 2 и приложению 4 |
| Примечание. Концентрация сероводорода рассчитывается проектной организацией в зависимости от состава сточных вод и конструктивных характеристик коллектора. | |

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.7. Степень агрессивного воздействия сред, указанных в [табл. 5](#) и [6](#), следует снижать на одну ступень для бетона массивных малоармированных конструкций (толщина свыше 0,5 м, процент армирования до 0,5).

2.8. Степень агрессивного воздействия сред, указанных в [табл. 5](#), [6](#) и [7](#), приведена для сооружений при величине напора жидкости до 0,1 МПа (1 атм).

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ

2.9. Бетон железобетонных конструкций зданий и сооружений с агрессивными средами следует принимать марки по водонепроницаемости W4 и выше по [табл. 5-11](#).

К бетону железобетонных конструкций, подвергающемуся воздействию агрессивных жидких сред (хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей), при наличии испаряющих поверхностей по [табл. 5](#), и одновременно попеременному замораживанию и оттаиванию, должны предъявляться требования по морозостойкости, выше указанных в табл. 9 [СНиП 2.03.01-84](#).

К бетону железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных жидких сред (хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей при наличии испаряющихся поверхностей) и одновременно переменному замораживанию и оттаиванию, должны предъявляться требования по морозостойкости. Испытания на морозостойкость должны выполняться по [ГОСТ 10060.2-95](#).

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.10. Для бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений с агрессивными средами необходимо предусматривать следующие виды цементов:

портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент, удовлетворяющие требованиям [ГОСТ 10178-76](#);

сульфатостойкие цементы, удовлетворяющие требованиям [ГОСТ 22266-76](#);
глиноземистый цемент, удовлетворяющий требованиям [ГОСТ 969-77](#);
напрягающий цемент.

2.11. В газообразных и твердых средах (см. [табл. 2](#) и [3](#)) следует применять цементы, удовлетворяющие требованиям [ГОСТ 10178-76](#).

В жидких и твердых средах с содержанием сульфатов (см. [табл. 3](#), [4](#) и [6](#)) следует применять сульфатостойкие цементы, шлакопортландцементы и портландцемент.

В жидких средах, агрессивных по показателю бикарбонатной щелочности (см. [табл. 5](#)), следует применять портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент или пуццолановый портландцемент.

В жидких средах, агрессивных по суммарному содержанию солей (см. [табл. 5](#)), допускается применение глиноземистого цемента при условии соблюдения требования к температурному режиму твердения бетона.

Т а б л и ц а 9

| Арматурная сталь групп | Арматурная сталь классов | Категория требований к трещиностойкости железобетонных конструкций и предельно допустимая ширина непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин, мм, при степени агрессивного воздействия газообразной и твердой среды на железобетон ¹ | | |
|------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | слабоагрессивная | среднеагрессивная | сильноагрессивная |
| I | A-I, A-II, A-III, B-I, Bp-I | $\frac{3}{0,25(0,20)}$ | $\frac{3^{**}}{0,20(0,15)}$ | $\frac{3}{0,15(0,10)}$ |
| | A-IIIв, A-IV, Aт-IVк | $\frac{3}{0,25(0,20)}$ | $\frac{3^{**}}{0,15(0,10)}$ | $\frac{2}{0,10}$ |
| | Aт-III, Aт-IIIс | $\frac{3}{0,25(0,20)}$ | Не допускается к применению | Не допускается к применению |
| II | Aт-IVс, Aт-Vск, Aт-VIк | $\frac{3}{0,15(0,10)}$ | $\frac{2^{**}}{0,10}$ | 1 |
| | B-II, Bp-II, K-7, K-19 | $\frac{2}{0,10}$ | $\frac{2}{0,05}$ | 1 |
| III | A-V, A-VI, Aт-V, Aт-VI | $\frac{2^*}{0,10}$ | 1 | Не допускается к применению |
| | B-II, Bp-II, K-7, K-19 (при диаметре проволоки менее 3,5 мм) | $\frac{2^*}{0,05}$ | 1 | 1 |

¹ Над чертой - категория требований к трещиностойкости; под чертой - допустимая ширина непродолжительного и продолжительного (в скобках) раскрытия трещин.

* Конструкции должны быть отнесены к 1-й категории требований по трещиностойкости при наличии сред, содержащих хлор, пыль хлористых, азотнокислых и роданистых солей, хлористый водород, сероводород.

** В случае, когда среднеагрессивная степень воздействия определяется только влажностью и наличием углекислого газа, категорию требований по трещиностойкости и ширине раскрытия трещин допускается принимать как для слабоагрессивной среды.

Примечание. Термически упрочненная стержневая арматура с индексами «К» является стойкой против коррозионного растрескивания, «С» - свариваемой, «СК» - свариваемой, стойкой против коррозионного растрескивания.

Т а б л и ц а 10

| Арматурная сталь групп (см. табл. 9) | Толщина защитного слоя бетона для сборных конструкций и элементов, мм (над чертой) и марка по водонепроницаемости бетона (под чертой) при степени агрессивного воздействия газообразной и твердой среды | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | слабоагрессивной | среднеагрессивной | сильноагрессивной |
| I | $\frac{20}{W4}$ | $\frac{20}{W6}$ | $\frac{25}{W8}$ |
| II | $\frac{25}{W4}$ | $\frac{25}{W6}$ | $\frac{25}{W8}$ |
| III | $\frac{25}{W6^*}$ | $\frac{25}{W8}$ | $\frac{25}{W8}$ |

* При проволочной арматуре классов B-II, Bp-II, K-7 и K-19 следует предусматривать применение бетона марки W8.

Для конструкций с предварительно напряженной арматурой применение глиноземистого цемента не

допускается.

В конструкциях, к бетону которых предъявляются требования по водонепроницаемости марок выше W6, допускается применение напрягающего цемента марок выше НЦ10.

2.12. В качестве мелкого заполнителя следует предусматривать кварцевый песок (отмучиваемых частиц не более 1 % по массе по ГОСТ 10268-80), а также пористый песок, отвечающий требованиям ГОСТ 9759-83.

2.13. В качестве крупного заполнителя следует предусматривать фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия, отвечающие требованиям ГОСТ 10268-80. Следует использовать щебень изверженных пород марки не ниже 800, гравий и щебень из гравия - не ниже Др12.

Щебень из осадочных пород (водопоглощением не выше 2 % и марки не ниже 600), если они однородны и не содержат слабых прослоек, допускается применять для конструкций, эксплуатируемых в газообразных, твердых и жидких средах при любой степени агрессивного воздействия (кроме жидких сред, имеющих водородный показатель ниже, чем в слабоагрессивной среде, см. [табл. 5](#)).

Для конструкционных легких бетонов следует предусматривать заполнители по [ГОСТ 9757-83](#).

Наличие и количество в заполнителях вредных примесей должно быть указано в соответствующей документации и учитываться при проектировании бетонных и железобетонных конструкций.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.14. Мелкий и крупный заполнители должны быть проверены на содержание потенциально реакционно-способных пород. В качестве мер защиты от внутренней коррозии за счет потенциально реакционно-способных пород и снижения взаимодействия заполнителя со щелочами цемента следует предусматривать:

подбор состава бетона при минимальном расходе цемента;

изготовление бетона на цементах с содержанием щелочи не более 0,6 % в расчете на Na₂O;

изготовление бетона на портландцементе с минеральными добавками, пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе;

введение в состав бетона гидрофобизирующих и газовыделяющих добавок.

При потенциально реакционно-способных заполнителях не допускается введение в бетон в качестве добавок солей натрия или калия.

2.15. Воду для затворения бетонной смеси необходимо применять в соответствии с требованиями [ГОСТ 23732-79](#).

2.16. Для повышения стойкости бетона железобетонных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, следует использовать добавки, снижающие проницаемость бетона или повышающие его химическую стойкость, а также повышающие защитную способность бетона по отношению к арматуре.

В состав бетона, в том числе в составы вяжущего, заполнителей и воды затворения не допускается введение хлористых солей для железобетонных конструкций:

с напрягаемой арматурой;

с ненапрягаемой проволочной арматурой класса В-I диаметром 5 мм и менее;

эксплуатируемых в условиях влажного или мокрого режима;

изготавливаемых с автоклавной обработкой;

подвергающихся электрокоррозии.

Не допускается также введение хлористых солей в состав бетонов и растворов для инъектирования каналов, а также для замоноличивания швов и стыков сборных и сборно-монолитных конструкций.

2.17. Расчет железобетонных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред, следует производить по [СНиП 2.03.01-84](#) с учетом настоящих норм по категории требований к трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин. При этом Категорию требований к трещиностойкости железобетонных конструкций, а также предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует назначать с учетом класса применяемой арматурной стали и в зависимости от степени агрессивного воздействия среды.

Для конструкций, предназначенных к эксплуатации в газообразных и твердых агрессивных средах, эти требования приведены в [табл. 9](#), а для жидких агрессивных сред - в [табл. 11](#).

При определении ширины непродолжительного раскрытия трещин, приведенной в [табл. 9](#) и [11](#), допускается:

принимать ветровую нагрузку в размере 30 % нормативного значения;

учитывать крановую нагрузку от одного мостового или подвесного крана на каждом крановом пути.

При этом ширина непродолжительного раскрытия трещин от нагрузок, предусмотренных [СНиП 2.01.07-85](#), не должна превышать значений, нормируемых [СНиП 2.03.01-84](#).

Примечание. При расчете сооружений типа башен, дымовых труб, опор ЛЭП, мачт, для которых ветровая нагрузка является определяющей, ветровую нагрузку необходимо учитывать полностью.

| Требования к железобетонным конструкциям при воздействии жидких агрессивных сред | |
|--|--|
| марки по | |
| | |

| Степень агрессивного воздействия среды по табл. 4, 7, 8* | категория требований к трещиностойкости и предельно допустимая ширина непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин ¹ , мм, в зависимости от группы арматурной стали (см. табл. 9) | | | толщина защитного слоя не менее, мм | водонепроницаемости бетона, не менее, в зависимости от группы арматурной стали (см. табл. 9) | | |
|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|----|-----|
| | I | II | III | | I | II | III |
| Слабоагрессивная | $\frac{3}{0,2(0,15)}$ | $\frac{3}{0,15(0,10)}$ | $\frac{2}{0,1}$ | 20 | W4 | W6 | W6 |
| Среднеагрессивная | $\frac{3}{0,15(0,1)}$ | $\frac{3}{0,1(0,05)}$ | $\frac{1}{-}$ | 30 | W6 | W6 | W6 |
| Сильноагрессивная | $\frac{3^{**}}{0,15(0,1)}$ | $\frac{2}{0,05}$ | Не допускается к применению | 30 | W6 | W6 | - |

¹ Над чертой - категория требований к трещиностойкости, под чертой - допустимая ширина непродолжительного и продолжительного (в скобках) раскрытия трещин.

* Степень агрессивности жидкой среды по [табл. 8](#) следует учитывать только для сырой и сернистой нефти и сернистого мазута.

** Сталь класса Ат-IIIС не допускается к применению.

Примечание. Требования данной таблицы не распространяются на проектирование железобетонных труб для подземных трубопроводов.

2.18. Арматурные стали по степени опасности коррозионного повреждения подразделяются на три группы (см. [табл. 9](#) и [10](#)).

Для армирования предварительно напряженных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, предпочтительнее предусматривать арматурные стали II группы.

2.19. Требования к толщине защитного слоя и водонепроницаемости бетона при воздействии газообразных и твердых агрессивных сред изложены в [табл. 10](#), а при воздействии жидких сред - в [табл. 11](#).

2.20. Толщину защитного слоя тяжелого и легкого бетонов конструкций плоских плит, полок ребристых плит и полок стеновых панелей допускается принимать равной 15 мм для слабоагрессивной и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды и равной 20 мм - для сильноагрессивной степени независимо от класса арматурных сталей.

Толщину защитного слоя монолитных конструкций следует принимать на 5 мм более значений, указанных в [табл. 10](#), [11](#).

Для предварительно напряженных железобетонных конструкций 2-й категории трещиностойкости ширину непродолжительного раскрытия трещин следует принимать на 0,05 мм более при повышении толщины защитного слоя на 10 мм.

2.21. При применении оцинкованной арматуры в средах слабой и средней степени агрессивного воздействия толщину защитного слоя допускается уменьшать на 5 мм или повышать проницаемость бетона на одну ступень. При этом марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W4.

2.22. Для конструкций 3-й категории трещиностойкости не допускается предусматривать применение проволоки классов В-I и Вр-I диаметром менее 4 мм.

2.23. Предварительно напряженные конструкции для зданий с агрессивными средами не допускается изготавливать способом натяжения арматуры на затвердевший бетон.

2.24. Арматурные канаты для предварительно напряженных железобетонных конструкций следует предусматривать из проволоки диаметром не менее 2,5 мм в наружных и не менее 2,0 мм - во внутренних слоях.

2.25. Применение бетонных и железобетонных конструкций из легких бетонов в агрессивных средах допускается при соответствии их водонепроницаемости требованиям [табл. 10](#), [11](#).

2.26. Несущие конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях с водопоглощением свыше 14 % по объему для применения в агрессивных средах не допускаются.

2.27. Ограждающие конструкции из легких и ячеистых бетонов для производств с агрессивными газообразными и твердыми средами следует применять по табл. 12.

2.28. Конструкции из армоцемента допускается применять в слабоагрессивной газообразной и твердой средах. В газообразной среде толщина защитного слоя должна быть не менее 4 мм, водопоглощение бетона - не более 8 % при защите арматурных сеток и проволок цинковым покрытием толщиной не менее 30 мкм или при защите поверхности конструкций лакокрасочным покрытием III группы. В твердой среде в дополнение к указанным мерам следует осуществлять одновременно защиту арматуры и поверхности конструкции.

2.29. При обетонировании стальных закладных деталей соединительных элементов, не имеющих защитных покрытий, толщина защитного слоя и марка бетона по водонепроницаемости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к бетону стыкуемых конструкций.

Т а б л и ц а 12

| Степень агрессивного воздействия среды в помещении | Требования к защите ограждающих конструкций | |
|--|---|---|
| | из легких бетонов (плотной и поризованной структур) | из ячеистых бетонов автоклавного твердения на цементном или смешанном вяжущем |
| Слабоагрессивная | Применение конструкций допускается при наличии изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкционного бетона со стороны воздействия агрессивной среды | Применение конструкций допускается при защите арматуры специальными покрытиями и поверхности бетона пароизолирующим лакокрасочным покрытием |
| Среднеагрессивная | Применение конструкций допускается при наличии изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкционного бетона с лакокрасочным покрытием со стороны воздействия агрессивной среды | Не допускается к применению |
| Сильноагрессивная | Не допускается к применению | То же |

Примечания: 1. Марка по водонепроницаемости изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкционного бетона должна соответствовать требованиям [табл. 10](#).

2. В зданиях и сооружениях, где агрессивные среды характеризуются влажным или мокрым режимом помещений и наличием углекислого газа, допускается применение конструкций из легких бетонов без лакокрасочной защиты, а ячеистых бетонов - с защитой для слабоагрессивной среды. Группы покрытий приведены в [табл. 13](#).

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.30. Защиту поверхностей конструкций следует предусматривать в случаях, указанных в [табл. 13](#), и назначать в зависимости от вида и степени агрессивного воздействия среды.

2.31. При проектировании конструкций следует предусматривать:

- лакокрасочные покрытия - при действии газообразных и твердых сред (аэрозоли);
- лакокрасочные толстослойные (мастичные) покрытия - при действии жидких сред, при непосредственном контакте покрытия с твердой агрессивной средой;
- оклеечные покрытия - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях;
- облицовочные покрытия, в том числе из полимербетонов, - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве защиты от механических повреждений оклеечного покрытия;
- пропитку (уплотняющую) химически стойкими материалами - при действии жидких сред, в грунтах;
- гидрофобизацию - при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками, образовании конденсата, в качестве обработки поверхности до нанесения грунтового слоя под лакокрасочные покрытия;
- биоцидные материалы - при воздействии бактерий, выделяющих кислоты, и грибов.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.32. Лакокрасочные, оклеечные и облицовочные покрытия в соответствии с их защитными свойствами подразделяются на четыре группы (защитные свойства групп покрытий повышаются от первой к четвертой).

Лакокрасочные материалы, используемые для защиты поверхностей железобетонных конструкций, приведены в справочном [приложении 3](#).

Трещиностойкие лакокрасочные покрытия следует предусматривать для конструкций, деформации которых сопровождаются раскрытием трещин в пределах, указанных в [табл. 9](#) и [11](#).

Лакокрасочные толстослойные (мастичные), оклеечные и облицовочные покрытия для защиты поверхностей железобетонных конструкций, контактирующих с жидкой агрессивной средой, приведены в справочном [приложении 4](#).

Не допускается применение лакокрасочных покрытий, рулонных, листовых материалов, а также композиций герметиков на основе битума в жидких органических средах (масла, нефтепродукты, растворители).

Все материалы, применяемые для защиты от коррозии, следует сопровождать сертификатом качества.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.33. Для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды.

2.34. Боковые поверхности подземных бетонных и железобетонных конструкций, контактирующих с агрессивной грунтовой водой или грунтом, следует защищать согласно рекомендуемому [приложению 5](#) с учетом возможного повышения уровня грунтовых вод и их агрессивности в процессе эксплуатации сооружения.

При наличии в грунтах водорастворимых солей свыше 1 % массы грунта для районов со средней месячной температурой самого жаркого месяца свыше 25°С при средней месячной относительной

влажности воздуха менее 40 % необходимо устройство гидроизоляции всех поверхностей фундаментов.

Т а б л и ц а 13

| Среда | Степень агрессивного воздействия среды | Группы покрытий (над чертой) и толщина ¹ покрытия, мм (под чертой) | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------|-----------|--------------|
| | | лакокрасочных | | оклеечных | облицовочных |
| | | обычных | толстослойных (мастичных) | | |
| Газообразная, твердая | Слабоагрессивная | $\frac{I^*, II^*}{0,1 - 0,15}$ | - | - | - |
| | Среднеагрессивная | $\frac{III^*}{0,15 - 0,2}$ | - | - | - |
| | Сильноагрессивная | $\frac{IV}{0,2 - 0,25}$ | - | - | - |
| Жидкая | Слабоагрессивная | - | $\frac{II}{1,0 - 1,5}$ | - | II |
| | Среднеагрессивная | - | $\frac{III}{1,5 - 2,5}$ | III-IV | III |
| | Сильноагрессивная | - | $\frac{IV}{2,5 - 5,0}$ | IV | IV |

¹ Толщина включает все элементы покрытия.

* Покрытия I и II групп следует применять при наличии требований к отделке.

** Покрытия III группы следует применять в среде при наличии газов группы В и при влажном и мокром режиме помещений (или во влажной зоне), а также для защиты внутренней поверхности ограждающих конструкций из легких и ячеистых бетонов.

2.35. При наличии жидких агрессивных сред бетонные и железобетонные фундаменты под металлические колонны и оборудование, а также участки поверхностей других конструкций, примыкающих к полу, должны быть защищены химически стойкими материалами на высоту не менее 300 мм от уровня чистого пола. При систематическом попадании на фундаменты жидкостей средней и сильной степени агрессивного воздействия необходимо предусматривать устройство поддонов. Участки поверхностей конструкций, где невозможно технологическими мероприятиями избежать облива или обрызга агрессивными жидкостями, должны иметь местную дополнительную защиту оклеечными, облицовочными или другими покрытиями.

2.36. Трубопроводы подземных коммуникаций, транспортирующие агрессивные по отношению к бетону или железобетону жидкости, должны быть расположены в каналах или тоннелях и быть доступны для систематического осмотра.

Сточные лотки, приямки, коллекторы, транспортирующие агрессивные жидкости, должны быть удалены от фундаментов зданий, колонн, стен, фундаментов под оборудование не менее чем на 1 м.

2.37. Поверхности забивных и вибропогружаемых свай должны быть защищены механически прочными покрытиями или пропиткой, сохраняющими защитные свойства в процессе погружения. При этом бетон для свай следует принимать марки по водонепроницаемости не ниже W6.

При защите поверхности свай лакокрасочными (мастичными) покрытиями или пропиткой несущую способность забивных свай следует уточнять путем испытаний.

2.38. Для конструкций, в которых устройство защиты поверхности затруднено (буронабивные сваи, конструкции, возводимые методом «стена в грунте», и т.п.), необходимо применять первичную защиту специальными видами цементов, заполнителей, подбором составов бетона, введением добавок, повышающих стойкость бетона, и т.п.

2.39. В деформационных швах ограждающих конструкций должны быть предусмотрены компенсаторы из оцинкованной, нержавеющей или гуммированной стали, полиизобутилена или других материалов и установка их на химически стойкой мастике с плотным закреплением. Конструкция деформационного шва должна исключать возможность проникания через него агрессивной среды. Герметизация стыков и швов ограждающих конструкций должна быть предусмотрена путем заполнения зазоров герметиками.

2.40. Защиту от коррозии необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов железобетонных конструкций следует предусматривать:

лакокрасочными покрытиями (по справочному [приложению 3](#)) в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды;

металлическими покрытиями (цинковыми и алюминиевыми) в помещениях с влажным или мокрым режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды;

комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою) при средней и сильной

степени агрессивного воздействия среды.

На соприкасающиеся плоскости соединяемых сваркой закладных деталей и соединительных элементов допускается не наносить защитных покрытий.

2.41. Закладные детали и соединительные элементы в стыках наружных ограждающих конструкций, подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой, конденсатом, промышленными водами, независимо от степени агрессивного воздействия среды должны быть защищены металлическими или комбинированными покрытиями.

2.42. Защита соединительных элементов и поверхностей закладных деталей, полностью доступных для возобновления на них покрытий в процессе эксплуатации, независимо от степени агрессивного воздействия среды должна предусматривать лакокрасочные покрытия.

2.43. При действии на конструкцию сред с сильноагрессивной степенью воздействия, в которых комбинированные покрытия (с металлическим подслоем на основе цинка или алюминия) не являются стойкими, необетонируемые закладные детали и соединительные элементы железобетонных конструкций должны быть предусмотрены из химически стойких в данной среде сталей.

2.44. Для защиты закладных деталей в конструкциях из бетонов автоклавного твердения должны быть предусмотрены алюминиевые покрытия.

Алюминиевые покрытия следует предусматривать также для защиты закладных деталей и соединительных элементов в конструкциях зданий и сооружений с агрессивными газообразными средами, содержащими сернистый газ и сероводород. Покрытые алюминием закладные детали, находящиеся в контакте с бетоном, должны быть подвергнуты дополнительной защитной обработке до обетонирования конструкций.

2.45. Толщина металлизационных покрытий и металлизационного слоя в комбинированных покрытиях должна быть для цинковых и алюминиевых покрытий не менее 120 мкм.

Толщина цинковых покрытий, получаемых горячим цинкованием, должна быть не менее 50 мкм, а гальваническим способом - не менее 30 мкм,

Примечание. При толщине слоя алюминиевого покрытия свыше 120 мкм следует перед сваркой закладных деталей удалять покрытие с места наложения сварного шва.

2.46. В случаях, когда защиту от коррозии бетонных и железобетонных конструкций невозможно обеспечить мерами, предусмотренными в настоящих нормах, следует применять конструкции из химически стойких бетонов - полимербетонов или кислотостойких бетонов.

ПОЛЫ

2.47. Гидроизоляцию пола следует выбирать в зависимости от интенсивности воздействия жидких сред на пол согласно [СНиП II-В.8-71](#) и степени агрессивного воздействия этих сред.

При малой интенсивности и слабой степени агрессивного воздействия должна быть предусмотрена окрасочная изоляция.

При средней и большой интенсивности воздействия жидких сред слабоагрессивной степени воздействия или при малой интенсивности воздействия сред средней и сильноагрессивной степени воздействия следует предусматривать оклеечную изоляцию, выполняемую из рулонных материалов на основе битумов или рулонных и листовых полимерных материалов.

При большой интенсивности воздействия жидких сред сильноагрессивной степени воздействия должна предусматриваться усиленная оклеечная изоляция. Усиленная изоляция должна предусматриваться также под каналами и сточными лотками с распространением ее на расстояние 1 м в каждую сторону.

Материалы для защиты полов приведены в рекомендуемых [приложениях 6 и 7](#).

Для отвода смывных вод и технологических агрессивных растворов с полов должны предусматриваться сточные каналы и лотки, доступные для осмотра и ремонта, с максимальной протяженностью их прямолинейных участков.

2.48. При проектировании полов на грунте в случае средней и большой интенсивности воздействия средне- и сильноагрессивных сред должна дополнительно предусматриваться изоляция под подстилающим слоем независимо от наличия грунтовых вод и их уровня.

2.49. Фундаменты под оборудование, располагаемые на уровне пола или выше, должны иметь единую с конструкцией пола сплошную гидроизоляцию. Для сохранения целостности следует предусматривать устройство компенсаторов или другие подобные меры.

ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ, ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ТРУБОПРОВОДЫ

(Измененная редакция. [Изм. № 1](#)).

2.50. Для железобетонных труб с агрессивной газообразной внутренней средой следует применять бетон класса прочности не ниже В30, по морозостойкости - марки не менее F200, по водонепроницаемости - марки не менее W8.

2.51. Для железобетонного ствола дымовых и газодымовых труб а также канализационных труб с агрессивными газовыми средами, содержащими соединения серы, необходимо применять бетон на сульфатостойком портландцементе или сульфатостойком портландцементе с минеральными добавками. Допускается применение портландцементов с минеральными добавками, в клинкере которых содержание трехкальциевого алюмината C_3A не превышает 7 %.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.52. В качестве заполнителей для бетона труб следует применять фракционированный щебень из изверженных пород и кварцевый или полевошпатовый песок.

Для бетона канализационных труб допускается применять заполнители из карбонатных пород, отвечающие требованиям, изложенным в [п. 2.13](#).

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.53. Защиту внутренней поверхности стволов железобетонных дымовых и газодымовых труб, а также наружных поверхностей участков зоны окутывания при температуре до 80 °С следует выполнять в зависимости от степени агрессивного воздействия среды лакокрасочными покрытиями согласно [табл. 13](#) и справочному [приложению 3](#).

2.54. Участки стволов труб и фундаментов, на которых возможно образование конденсата, должны быть защищены мастичными или оклеечными защитными покрытиями с устройством прижимной футеровки.

Следует при строительстве канализационного трубопровода на участках с сильноагрессивными средами применять железобетонные трубы с внутренним чехлом из полиэтилена, поливинилхлорида и др.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

2.55. Для футеровки дымовых труб следует применять кислотоупорный или глиняный кирпич на кислотостойкой замазке или растворе.

Для футеровки газодымовых труб необходимо применять кислотоупорный кирпич на кислотостойкой замазке.

Для футеровки вентиляционных железобетонных труб должны быть применены фасонная кислотоупорная керамика и кислотоупорный кирпич на полимерной или кислотостойкой замазке.

2.56. Защиту наружных поверхностей фундаментов труб и газоходов следует предусматривать в соответствии с требованиями по защите подземных конструкций от коррозии.

2.57. Для емкостных сооружений и подземных трубопроводов степень агрессивного воздействия жидких сред следует определять по [табл. 5-8](#).

Для внутренних поверхностей днищ и стенок резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов воздействие на конструкции сырой нефти и мазута следует оценивать как среднеагрессивное, а воздействие мазута, дизельного топлива и керосина - как слабоагрессивное. Для внутренних поверхностей покрытия резервуаров воздействие перечисленных жидкостей следует оценивать как слабоагрессивное.

2.58. Требования к железобетонным конструкциям емкостных сооружений в зависимости от степени агрессивного воздействия среды следует принимать по [табл. 11](#).

В емкостных сооружениях для нефти и нефтепродуктов должен быть применен бетон марки по водонепроницаемости не менее W8.

2.59. Методы защиты от коррозии внутренних поверхностей конструкций емкостных сооружений следует принимать по [табл. 13](#) и справочному [приложению 4](#).

2.60. Емкостные сооружения, заглубленные в грунт, должны иметь наружную гидроизоляцию, исключающую доступ грунтовой влаги к поверхности железобетона.

2.61. Железобетонные трубы подземных трубопроводов следует защищать от коррозии методами электрохимической защиты при содержании хлорионов в водной вытяжке из грунтов ([ГОСТ 9.015-74](#)) или в грунтовых водах, мг/л:

для виброгидропрессованных труб ([ГОСТ 12586.0-83](#)) св. 500;

для труб со стальным сердечником:

при марке по водонепроницаемости защитного слоя бетона W4 и допустимой ширине раскрытия трещин 0,1 мм св. 300;

при марке по водонепроницаемости защитного слоя бетона менее W4 и допустимой ширине раскрытия трещин 0,2 мм св. 150.

При проектировании электрохимической защиты необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие непрерывную электрическую проводимость по металлу железобетонных трубопроводов.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ЭЛЕКТРОКОРРОЗИИ

2.62. Защита от электрокоррозии должна быть предусмотрена:

при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока для:

железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза;

конструкций сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта; трубопроводов, коллекторов, фундаментов и других протяженных подземных конструкций зданий и сооружений, расположенных в поле тока от постороннего источника; от действия переменного тока при использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств.

2.63. Опасность коррозии блуждающими токами следует устанавливать по величинам потенциала арматура - бетон или по плотности тока утечки с арматуры. Показатели опасности приведены в [табл. 14](#).

2.64. Состояние железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза и железобетонных конструкций электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта является заведомо опасным, в связи с чем при проектировании этих конструкций следует в обязательном порядке предусматривать мероприятия по защите от электрокоррозии.

Опасность электрокоррозии подземных железобетонных конструкций, расположенных в поле тока от постороннего источника, и необходимость их защиты от электрокоррозии должны быть установлены на основе расчетов или электрических измерений

напряженности блуждающих токов в грунте или на существующих близлежащих аналогичных железобетонных конструкциях.

2.65. Опасность коррозии переменным током промышленной частоты для конструкций, используемых в качестве заземляющих устройств, определяется плотностью тока, длительно стекающего с внешней поверхности арматуры подземных конструкций в грунт, превышающей 10 мА/дм².

2.66. Способы защиты железобетонных конструкций от коррозии блуждающими токами подразделяются на следующие группы:

I - ограничение токов утечки, выполняемое на источниках блуждающих токов;

II - пассивная защита, выполняемая на железобетонных конструкциях;

III - активная (электрохимическая) защита, выполняемая на железобетонных конструкциях, если пассивная защита невозможна или недостаточна.

При проектировании железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза и сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта следует предусматривать способы защиты от электрокоррозии I и II групп.

2.67. Пассивная защита железобетонных конструкций, зданий и сооружений отделений электролиза и сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта должна обеспечиваться:

применением марки бетона по водонепроницаемости не ниже W6;

исключением применения бетонов с добавками, понижающими электросопротивление бетона, в том числе ингибирующими коррозию стали;

назначением толщины защитного слоя бетона не менее 20 мм, а для опор контактной сети - не менее 16 мм;

ограничением ширины раскрытия трещин не более 0,1 мм для предварительно напряженных конструкций и не более 0,2 мм для обычных конструкций.

Т а б л и ц а 14

| Конструкции | Здания и сооружения | Основные показатели опасности в анодных и знакопеременных зонах ¹ | |
|-------------|--|--|--|
| | | потенциал арматура-бетон по отношению к медно-сульфатному электроду, В | плотность тока утечки с арматуры, мА/дм ² |
| Подземные | Указанные в п. 2.62 при содержании С1 в грунтовой воде до 0,2 г/л* | Св. 0,5 | Св. 0,6 |
| Надземные | Отделений электролиза расплавов, сооружения промышленного рельсового транспорта | Св. 0,5 | Св. 0,6 |
| | Отделений электролиза водных растворов | Св. 0,0 | Св. 0,6 |

¹ Приведенные показатели действительны при условии защиты арматуры бетоном в конструкциях с шириной раскрытия трещин не более указанной в [п. 2.67](#). При наличии в защитном слое бетона трещин с шириной раскрытия, более указанной в [п. 2.67](#), показатели опасности электрокоррозии следует принимать по [ГОСТ 9.015-74](#).

* Определение содержания ионов хлора в грунтовой воде производится в соответствии с [ГОСТ 9.015-74](#).

2.68. В бетон конструкций, находящихся в поле тока от постороннего источника, не допускается вводить добавки хлористых солей, а в бетон предварительно напряженных конструкций, армированных сталью классов Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, А-V и А-VI, - добавки хлористых солей, нитратов и нитритов.

2.69. Для защиты от электрокоррозии зданий и сооружений отделений электролиза следует предусматривать:

устройство электроизоляционных швов в железобетонных перекрытиях, железобетонных площадках для обслуживания электролизеров, в подземных железобетонных конструкциях;

применение полимербетона для конструкций, примыкающих к электронесущему оборудованию (опор, балок и фундаментов под электролизеры, опорных столбов под шинопроводы, опорных балок и

фундаментов под оборудование, соединенное с электролизерами) в отделениях электролиза водных растворов;

мероприятия по предотвращению облива раствором конструкций (устройство защитных козырьков и т.п.);

защиту поверхностей фундаментов покрытиями, рекомендуемыми для защиты от коррозии подземных конструкций;

не допускается стальное армирование фундаментов под электролизеры при их установке на уровне или ниже уровня грунта, каналов, желобов и др. конструкций в отделениях электролиза водных растворов.

2.70. Для защиты от электрокоррозии железобетонных конструкций сооружений рельсового транспорта следует предусматривать установку электроизолирующих деталей и устройств, обеспечивающих электрическое сопротивление не менее 10000 Ом цепи заземления опор контактной сети и деталей крепления контактной сети к элементам конструкций мостов, эстакад, тоннелей и т.п.

2.71. При использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств следует предусматривать соединение арматуры всех элементов конструкций (а также закладных деталей, устанавливаемых в железобетонные колонны для присоединения электрического технологического оборудования) в непрерывную электрическую цепь по металлу путем сварки арматуры или закладных деталей соприкасающихся элементов конструкций. При этом не должна меняться расчетная схема работы конструкций.

2.72. Не допускается использование в качестве заземлителей железобетонных фундаментов, подвергающихся средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также железобетонных конструкций для заземления электроустановок, работающих на постоянном электрическом токе.

Таблица 15

| Условия эксплуатации конструкций | Деревянные конструкции и их элементы | Характер увлажнения | Степень агрессивного воздействия биологических агентов при влажностном режиме помещений (над чертой) или зоне влажности (под чертой) (по СНиП II-3-79**) | |
|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|
| | | | сухой, <u>нормальный</u> сухая, нормальная | <u>влажный, мокрый</u> влажная |
| Внутри помещений или под навесом | Элементы несущих конструкций, связи, прогоны, элементы внутренних перегородок, стен, подвесных потолков и др. | Газообразная среда | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| | Опорные элементы конструкций, места пересечения с конструкциями из других материалов, лаги, доски пола, коробки оконных и дверных блоков, элементы цоколей, ограждающих конструкций | Периодическое увлажнение и промерзание | Среднеагрессивная | |
| | Элементы несущих конструкций, связи, прогоны, обшивки ограждающих конструкций | Конденсационное увлажнение | Среднеагрессивная | |
| | Элементы плит покрытий, каркас ограждающих конструкций | То же | Сильноагрессивная | |
| На открытом воздухе | Верхние строения открытых сооружений, открытые элементы кровли, элементы мостов | Атмосферные осадки | Среднеагрессивная | |
| | Опоры ЛЭП, столбы, сваи, элементы мостов. | Контакт с грунтом | Сильноагрессивная | |
| | Конструкции береговых сооружений, градирни, элементы мостов | Зона переменного уровня воды | Сильноагрессивная | |

3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3.1. Агрессивное воздействие на деревянные конструкции оказывают биологические агенты - дереворазрушающие грибы и др., вызывая биологическую коррозию древесины, а также химически агрессивные среды (газообразные, твердые, жидкие), вызывая химическую коррозию древесины.

3.2. Степень агрессивного воздействия на древесину биологических агентов следует принимать по [табл. 15](#).

Степени воздействия химически агрессивных сред на конструкции из древесины приведены: газообразных - в [табл. 16](#), твердых - в [табл. 17](#), жидких неорганических сред - в [табл. 18](#), жидких органических - в [табл. 19](#).

3.3. При проектировании деревянных конструкций для эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия действие биологических агентов не учитывается.

3.4. Конструктивные решения зданий и сооружений должны обеспечивать возможность периодического осмотра деревянных конструкций и возобновления защитных покрытий.

3.5. Для деревянных конструкций, предназначенных к эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия, необходимо предусматривать следующие дополнительные требования:

для изготовления конструкций следует применять древесину хвойных пород (сосна, ель и др.);

склеивание элементов конструкций должно осуществляться фенольными, резорциновыми и фенольно-резорциновыми клеями;

несущие конструкции следует проектировать из элементов сплошного сечения (клееных, брусчатых).

В качестве ограждающих конструкций следует применять клееные фанерные панели. Допускается применение дощатых кровельных настилов и обшивок стеновых панелей при условии обеспечения требуемой защиты их от коррозии.

3.6. Конструкции следует проектировать с минимальным количеством металлических соединительных деталей и с применением химически стойких материалов (модифицированной полимерами древесины, стеклопластиков и др.). При применении металлических соединительных деталей должна быть предусмотрена их защита от коррозии.

3.7. Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия. При воздействии химически агрессивных сред следует предусматривать покрытие конструкций лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.

3.8. Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой биологическими агентами, приведены в [табл. 20](#).

Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой газообразными, твердыми и жидкими средами, приведены в [табл. 21](#).

Перечень лакокрасочных материалов для защиты древесины приведен в справочном [приложении 8](#).

Перечень составов для антисептирования и консервирования древесины приведен в справочном [приложении 9](#).

Перечень составов комплексного действия для поверхностной пропитки древесины приведен в справочном [приложении 10](#).

Т а б л и ц а 16

| Влажностный режим помещений Зона влажности (по СНиП II-3-79**) | Группа газов (см. обязательное приложение 2) | Степень агрессивного воздействия газообразных сред на древесину |
|---|---|---|
| <u>Сухой</u> Сухая | A | Неагрессивная |
| | B | » |
| | C | » |
| | D | Слабоагрессивная |
| <u>Нормальный</u> Нормальная | A | Неагрессивная |
| | B | » |
| | C | Слабоагрессивная |
| | D | Среднеагрессивная |
| <u>Влажный или мокрый</u> Влажная | A | Неагрессивная |
| | B | Слабоагрессивная |
| | C | » |
| | D | Среднеагрессивная |

Примечания: 1. Для конструкций отапливаемых зданий, на поверхностях которых допускается образование конденсата, степень агрессивного воздействия среды устанавливается как для конструкций в помещениях с влажным или мокрым режимом.

2. При наличии в газообразной среде нескольких агрессивных газов степень агрессивного воздействия среды определяется по наиболее агрессивному газу.

Т а б л и ц а 17

| Влажностный режим помещений Зона влажности (по СНиП II-3-79**) | Растворимость твердых сред в воде ¹ и их гигроскопичность | Степень агрессивного воздействия твердых сред на древесину |
|---|--|--|
| <u>Сухой</u> Сухая | Малорастворимые | Неагрессивная |
| | Хорошо растворимые, малогигроскопичные | » |
| | Хорошо растворимые, гигроскопичные | Слабоагрессивная |
| <u>Нормальный</u> Нормальная | Малорастворимые | Неагрессивная |
| | Хорошо растворимые, малогигроскопичные | Слабоагрессивная |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| | Хорошо растворимые, гигроскопичные | |
| <u>Влажный или мокрый</u> | Малорастворимые | Неагрессивная |
| Влажная | Хорошо растворимые, малогигроскопичные | Слабоагрессивная |
| | Хорошо растворимые, гигроскопичные | Среднеагрессивная |

¹ Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в справочном [приложении 2](#).

Т а б л и ц а 18

| Среда | Концентрация, % | Степень агрессивного воздействия неорганических жидких сред на древесину ¹ |
|---|---|---|
| Вода: речная озерная морская | - - - | Неагрессивная |
| Кислота: фосфорная серная азотная Аммиак | До 10 » 5 » 5 » 5 | Слабоагрессивная |
| Кислота: серная азотная соляная фосфорная Аммиак Щелочи | Св. 5 до 10 » 5 » 10 » 5 Св. 10 » 5 » 10 До 2 и св. 30 | Среднеагрессивная |
| Кислота: серная азотная соляная Щелочи | Св. 10 » 10 » 5 Св. 2 до 30 | Сильноагрессивная |

¹ При температуре сред 45-50 °С степень агрессивного воздействия повышается на одну ступень.

Т а б л и ц а 19

| Среда | Степень агрессивного воздействия органических жидких сред на древесину |
|--|--|
| Нефть и нефтепродукты | Неагрессивная |
| Масла: минеральные, растительные, животные | » |
| Растворы органических кислот: уксусная, лимонная, щавелевая и т.д. | Слабоагрессивная |
| Растворители: бензол, ацетон | » |

Т а б л и ц а 20

| Степень агрессивного воздействия (по табл. 15) | Деревянные конструкции и их элементы | Защита | | |
|--|--|---|-----------------|--|
| | | антисептирование | консервирование | защитное покрытие |
| Неагрессивная | Элементы несущих неклееных и клееных конструкций, связи, прогоны, элементы внутренних перегородок, стен подвесных потолков | Без защиты | | |
| Слабоагрессивная | Несущие деревянные клееные конструкции, прогоны, обшивки ограждающих конструкций | - | - | Влагостойкие лакокрасочные покрытия или влагобиозащитные пропиточные составы |
| | Элементы несущих неклееных конструкций, каркасы ограждающих конструкций | Водорастворимыми антисептиками или обработка антисептическими пастами | - | - |
| Среднеагрессивная | Элементы несущих деревянных клееных конструкций, прогоны | - | - | Влагостойкие лакокрасочные покрытия или влагобиозащитные пропиточные составы |
| | Торцы, опорные элементы, места пересечений с наружными стенами, обшивки ограждающих конструкций | Водорастворимыми антисептиками или обработка антисептическими | - | Влагостойкие лакокрасочные покрытия |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|
| | Элементы несущих неклееных конструкций, лаги, доски пола, коробки оконных и дверных блоков, связи, прогоны, каркасы ограждающих конструкций, верхние строения открытых сооружений, открытые элементы кровли, элементы мостов | пастами Трудновываемыми водорастворимыми антисептиками или обработка антисептическими пастами | - | - |
| Сильноагрессивная | Элементы плит покрытия, каркас ограждающих конструкций | - | Трудновываемыми водорастворимыми антисептиками | - |
| | Опоры ЛЭП, сваи, элементы мостов, градирни | - | Маслянистыми или трудновываемыми водорастворимыми антисептиками ¹ | - |

¹ Допускается применение антисептических паст на основе трудновываемых антисептиков.

Т а б л и ц а 2 1

| Степень агрессивного воздействия по табл. 16, 17, 18 | Влажностный режим помещений Зона влажности (по <u>СНиП II-3-79**</u>) | Защита |
|--|--|--|
| Неагрессивная | <u>Сухой, нормальный</u> | Без защиты |
| | Сухая, нормальная <u>Влажный, мокрый</u> Влажная | Влагостойкие лакокрасочные материалы |
| Слабоагрессивная | <u>Сухой, нормальный</u> | Без защиты |
| | Сухая, нормальная <u>Влажный, мокрый</u> Влажная | Химически стойкие влагостойкие лакокрасочные материалы или влагостойкие пропиточные составы |
| Среднеагрессивная | <u>Сухой, нормальный</u> | Химически стойкие лакокрасочные материалы |
| | Сухая, нормальная <u>Влажный, мокрый</u> Влажная | Химически стойкие, влагостойкие лакокрасочные материалы или химически стойкие влагостойкие пропиточные составы |
| Сильноагрессивная | Жидкая среда | Химически стойкие влагостойкие лакокрасочные материалы или химически стойкие влагостойкие пропиточные составы |

4. КАМЕННЫЕ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

4.1. Требования настоящего раздела относятся к каменным конструкциям, выполненным из глиняного и силикатного кирпича, и к асбестоцементным конструкциям.

4.2. Степень агрессивного воздействия газообразных и твердых сред на конструкции из кирпича следует принимать по [табл. 22](#) и [23](#).

Степень агрессивного воздействия засоленных грунтов на конструкции из кирпича следует принимать по [табл. 4](#).

Степень агрессивного воздействия жидких сред на конструкции из кирпича при воздействии растворов, содержащих хлориды, сульфаты, нитраты и другие соли и едкие щелочи в количестве свыше 10 до 15 г/л, следует принимать как слабоагрессивную, свыше 15 до 20 г/л - как среднеагрессивную, свыше 20 г/л - как сильноагрессивную.

Конструкции из силикатного кирпича в жидких агрессивных средах применять не допускается.

4.3. Степень агрессивного воздействия жидких сред на цементные кладочные растворы следует принимать по [табл. 5](#), [6](#) и [8](#) (при W4); для растворов с добавкой в качестве пластифицирующих компонентов извести степень агрессивного воздействия среды следует принимать на одну ступень выше, чем указано в этих таблицах.

Не допускается применение раствора с использованием глины и золы.

4.4. Степень агрессивного воздействия сред на асбестоцементные конструкции следует принимать как для бетона: газообразных - по [табл. 2](#); твердых - по [табл. 3](#); грунтов - по [табл. 4](#); жидких - по [табл. 5](#), [6](#), [8](#) как для бетона на портландцементе марки по водонепроницаемости W4.

4.5. В асбестоцементных коробах, применяемых для вентиляции зданий и сооружений с агрессивной средой, степень агрессивного воздействия среды внутри короба следует принимать на одну ступень выше, чем внутри здания.

Т а б л и ц а 2 2

| Влажностный режим помещений | Группа газов (по обязательному) | Степень агрессивного воздействия газообразных сред на конструкции из кирпича |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
|-----------------------------|---------------------------------|--|

| Зона влажности (по СНиП II-3-79) | приложению 1) | (см. примеч. к табл. 2) | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | глиняного пластического прессования | силикатного |
| <u>Сухой</u> Сухая | B | Неагрессивная | Неагрессивная |
| | C | » | » |
| | D | » | » |
| <u>Нормальный</u> Нормальная | B | Неагрессивная | Неагрессивная |
| | C | » | » |
| | D | » | Слабоагрессивная |
| <u>Влажный, мокрый</u> Влажная | B | Неагрессивная | Неагрессивная |
| | C | » | Слабоагрессивная |
| | D | » | Среднеагрессивная |

Т а б л и ц а 23

| Влажностный режим помещений Зона влажности (по СНиП II-3-79**) | Растворимость твердых сред в воде ^{1,2} и их гигроскопичность | Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции из кирпича | |
|--|---|--|-------------------|
| | | глиняного пластического прессования | силикатного |
| <u>Сухой</u> Сухая | Хорошо растворимые малогигроскопичные | Неагрессивная | Неагрессивная |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | » | » |
| <u>Нормальный</u> Нормальная | Хорошо растворимые малогигроскопичные | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная |
| <u>Влажный, мокрый</u> Влажная | Хорошо растворимые малогигроскопичные | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | Среднеагрессивная | » |

¹ Перечень наиболее распространенных растворимых солей, пыли и их характеристики приведены в справочном [приложении 2](#).

² См. сноску 2 к [табл. 3](#).

4.6. При периодическом увлажнении агрессивной средой и замораживании кладки марку кирпича по морозостойкости следует принимать не ниже F50.

4.7. Цемент, песок и вода для растворов должны соответствовать требованиям, изложенным в [разд. 2](#).

Для кислых сред сильноагрессивной степени воздействия следует применять кислотостойкие растворы на основе жидкого стекла или полимерных связующих.

Все швы каменной кладки в помещениях с агрессивной средой должны быть расшиты.

4.8. Асбестоцементные стеновые панели не должны соприкасаться с грунтом. Эти конструкции следует располагать на цоколе, имеющем гидроизоляционную прокладку, предохраняющую асбестоцементные стеновые панели от капиллярного подсоса агрессивных грунтовых вод.

4.9. Поверхность каменных и армокаменных конструкций следует защищать от коррозии лакокрасочными (по штукатурке) или лакокрасочными толстослойными мастичными материалами (непосредственно по кладке).

4.10. Стальные детали в каменной кладке должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями [разд. 2](#).

4.11. Поверхность асбестоцементных конструкций следует защищать от воздействия сред средней и сильной степени агрессивного воздействия лакокрасочными покрытиями в соответствии с требованиями [разд. 2](#).

4.12. Защиту асбестоцементных составных конструкций, в которых используются дерево, металл, полимерные материалы, следует предусматривать с учетом степени воздействия агрессивных сред на каждый из применяемых материалов.

5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД

5.1. Степени агрессивного воздействия сред на металлические конструкции приведены: атмосферы воздуха - в [табл. 24, 25](#);

жидких неорганических сред - в [табл. 26](#);

жидких органических сред - в [табл. 27](#);

грунтов на конструкции из углеродистой стали - в [табл. 28](#).

5.2. При определении по [табл. 24](#) и [25](#) степени агрессивного воздействия среды на части конструкций, находящихся внутри отапливаемых зданий, следует принимать характеристики влажностного режима помещений, а для частей конструкций, находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом воздухе, - зоны влажности. Для конструкций отапливаемых зданий с влажным или мокрым режимом помещений степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для неотапливаемых зданий, проектируемых для влажной зоны. Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэрозолями следует учитывать при их средней годовой концентрации не ниже 0,3 мг/(м²·сут).

Т а б л и ц а 24

| Влажностный режим помещений Зона влажности (по СНиП П-3-79**) | Группы газов по обязательному приложению 1 | Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции | | |
|---|--|---|---|---------------------|
| | | внутри отапливаемых зданий | внутри неотапливаемых зданий или под навесами | на открытом воздухе |
| <u>Сухой</u> Сухая | A | Неагрессивная | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| | B | » | Слабоагрессивная | » |
| | C | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
| | D | Среднеагрессивная | » | Сильноагрессивная |
| <u>Нормальный</u> Нормальная | A | Неагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
| | B | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
| | C | Среднеагрессивная | » | » |
| | D | » | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |
| <u>Влажный или мокрый</u> Влажная | A | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
| | B | Среднеагрессивная | » | » |
| | C | » | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |
| | D | » | » | » |

Примечания: 1. При оценке агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа.

2. При оценке степени агрессивного воздействия среды на алюминиевые конструкции не следует учитывать влияние сернистого газа, сероводорода, окислов азота и аммиака в концентрациях по группам А и В; степень агрессивного воздействия во влажной зоне при газах группы А следует оценивать как слабоагрессивную.

Т а б л и ц а 25

| Влажностный режим помещений Зона влажности (по СНиП П-3-79**) | Характеристика солей, аэрозолей и пыли | Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции ¹ | | |
|---|--|--|---|---------------------|
| | | внутри отапливаемых зданий | внутри неотапливаемых зданий или под навесами | на открытом воздухе |
| <u>Сухой</u> Сухая | Малорастворимые | Неагрессивная | Неагрессивная | Слабоагрессивная |
| | Хорошо растворимые малогигроскопичные | » | Слабоагрессивная | » |
| <u>Нормальный</u> Нормальная | Хорошо растворимые малогигроскопичные | Слабоагрессивная | » | Среднеагрессивная |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | Среднеагрессивная | » | » |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | Среднеагрессивная | » | » |
| <u>Влажный или мокрый</u> Влажная | Малорастворимые | Неагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
| | Хорошо растворимые малогигроскопичные | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
| | Хорошо растворимые гигроскопичные | Среднеагрессивная | » | Сильноагрессивная |

¹ Сильноагрессивную степень воздействия на конструкции из алюминия следует устанавливать при суммарном выпадении хлоридов свыше 25 мг/(м² · сут), среднеагрессивную - свыше 5 мг/(м² · сут). Степень агрессивного воздействия сред, содержащих сульфаты, нитраты, нитриты, фосфаты и другие окисляющие соли, на алюминий следует учитывать только при одновременном воздействии хлоридов в соответствии с их количеством, указанным выше.

Примечание. Для частей ограждающих конструкций, находящихся внутри зданий, степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для помещений с влажным или мокрым режимом.

Т а б л и ц а 26

| Неорганические жидкие среды | Водородный показатель рН | Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л | Степень агрессивного воздействия сред на металлические конструкции при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 50°С и скорости движения до 1 м/с |
|---|------------------------------|--|---|
| Пресные природные воды | Св. 3 до 11 То же До 3 | До 5 Св. 5 Любая | Среднеагрессивная Сильноагрессивная » |
| Морская вода | Св. 6 до 8,5 | Св. 20 до 50 | |
| Производственные оборотные и сточные воды без очистки | Св. 3 до 11 | До 5 Св. 5 | Среднеагрессивная Сильноагрессивная |
| Сточные жидкости животноводческих зданий | Св. 5 до 9 | До 5 | Среднеагрессивная |
| Растворы неорганических кислот | До 3 | Любая | Сильноагрессивная |
| Растворы щелочей | Св. 11 | » | Среднеагрессивная |
| Растворы солей концентрацией св. 50 г/л | Св. 3 до 11 | » | Сильноагрессивная |

Примечания: 1. При насыщении воды хлором или сероводородом следует принимать степень агрессивного воздействия среды на одну ступень выше.

2. При удалении кислорода из воды и растворов солей (деаэрация) следует принимать степень агрессивного воздействия на

одну ступень ниже.

3. При увеличении скорости движения воды от 1 до 10 м/с, а также при периодическом смачивании поверхности конструкций в зоне прибоя и приливно-отливной зоне или повышении температуры воды с 50 до 100 °С в закрытых резервуарах без деаэрации следует принимать степень агрессивного воздействия среды на одну ступень выше.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ

5.3. В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и стропильных ферм должен быть 12 м и более. Стальные конструкции зданий для производств с сильноагрессивными средами должны проектироваться со сплошными стенками.

5.4. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться со сплошными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.

5.5. Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается.

5.6. Несущие конструкции одноэтажных отапливаемых зданий с ограждающими конструкциями из панелей, включающих профилированные листы, следует проектировать для неагрессивных и слабоагрессивных сред. Такие же здания со среднеагрессивными средами допускается проектировать при условии защиты несущих конструкций от коррозии в соответствии с позициями «а» и «б» рекомендуемого [приложения 14](#). Не допускается проектировать здания с панелями, включающими профилированные листы, для производств с сильноагрессивными средами.

5.7. Не допускается проектировать стальные конструкции: зданий и сооружений со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В - из стали марок 09Г2 и 14Г2;

зданий и сооружений со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид или сероводород по группам газов В, С или D, - из стали марки 18Г2АФпс.

5.8. Стальные конструкции зданий и сооружений со слабоагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид, сероводород или хлористый водород по группам газов В и С, со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, а также сооружений при воздействии среднеагрессивных и сильноагрессивных жидких сред или грунтов допускается проектировать из стали марок 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 14ГСМФР с пределом текучести не менее 588 МПа и стали с более высокой прочностью только после проведения исследований склонности стали и сварных соединений к коррозии под напряжением в данной среде в соответствии с требованиями [ГОСТ 9.903-81](#) и [ГОСТ 26294-84](#).

5.9. Не допускается предусматривать применение алюминия, оцинкованной стали или металлических защитных покрытий при проектировании конструкций зданий и сооружений, на которые воздействуют жидкие среды или грунты с рН до 3 и свыше 11, растворы солей меди, ртути, олова, никеля, свинца и других тяжелых металлов, твердая щелочь, кальцинированная сода или другие хорошо растворимые гигроскопичные соли со щелочной реакцией, способные откладываться на конструкциях в виде пыли, если без учета воздействия пыли степень агрессивного воздействия среды соответствует среднеагрессивной или сильноагрессивной.

Примечание. В проектах объектов, в процессе строительства которых возможно попадание указанных пыли, жидких сред, а также строительных растворов и незатвердевшего бетона на поверхности алюминиевых конструкций, должны быть приведены указания о необходимости их удаления с поверхности конструкций.

Т а б л и ц а 27

| Органические жидкие среды | Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции |
|---|---|
| Масла (минеральные, растительные, животные) | Неагрессивная |
| Нефть и нефтепродукты | Слабоагрессивная |
| Растворители (бензол, ацетон) | Слабоагрессивная |
| Растворы органических кислот | Сильноагрессивная |

Примечание. Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов, приведенную в данной таблице, следует учитывать в случае воздействия на поддерживающие металлические конструкции и наружную поверхность конструкций резервуаров. Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов на конструкции внутри резервуаров следует принимать по [табл. 32](#).

Т а б л и ц а 28

| Средняя | Характеристика грунтовых вод ² | Степень агрессивного | Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод ³ |
|---------|---|----------------------|---|
| | | | |

| годовая температура воздуха, °С ¹ | рН | суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л | воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод | в зонах влажности (по СНиП II-3-79**) | при значениях удельного сопротивления грунтов, Ом | |
|--|-------|--|---|--|---|-------------------|
| | | | | | до 20 | св. 20 |
| До 0 | До 5 | Любая | Среднеагрессивная | Влажная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
| | Св. 5 | До 5 | Слабоагрессивная | Сухая | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
| | Св. 5 | Св. 5 | Среднеагрессивная | Нормальная | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная |
| Св. 0 до 6 | До 5 | Любая | Сильноагрессивная | Влажная | Сильноагрессивная | Среднеагрессивная |
| | Св. 5 | До 1 | Слабоагрессивная | Сухая | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная |
| | Св. 5 | Св. 1 | Среднеагрессивная | Нормальная | Сильноагрессивная | Среднеагрессивная |
| Св. 6 | До 5 | Любая | Сильноагрессивная | Влажная | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |
| | Св. 5 | До 5 | Среднеагрессивная | Сухая | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
| | Св. 5 | Св. 5 | Сильноагрессивная | Нормальная | Сильноагрессивная | Среднеагрессивная |

¹ Средняя годовая температура воздуха приведена в главе [СНиП 2.01.01-82](#).

² Не рассматривается воздействие геотермальных вод.

³ Для сильнофильтрующих и среднефильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации свыше 0,1 м/сут.

Примечание. Степень агрессивного воздействия донных песчаных грунтов, не содержащих ил, а также содержащих донный ил и сероводород до 20 мг/л, - слабоагрессивная, содержащих сероводород свыше 20 мг/л, - среднеагрессивная.

5.10. Не допускается проектировать из алюминия конструкции зданий и сооружений со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами при концентрации хлора, хлористого водорода и фтористого водорода по группам газов С и D. Сплавы алюминия марок 1915, 1925, 1915Т, 1925Т, 1935Т не допускаются к применению для конструкций, находящихся в неорганических жидких средах.

5.11. При проектировании морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений, за исключением глубоководных оснований стационарных платформ, не допускается:

а) размещение элементов связей (распорок, раскосов, сварных швов) в зоне периодического смачивания;

б) присоединение связей к опорам хомутами;

в) размещение пролетных строений в зоне периодического смачивания.

Эти ограничения для конструкций глубоководных оснований стационарных платформ распространяются:

для сооружений в Каспийском море - на высоту не менее 1 м над урезом воды;

для сооружений в других акваториях - на высоту приливно-отливных зон.

5.12. Не допускается проектировать стальные конструкции с соединениями на высокопрочных болтах из стали марки 30ХЗМФ «селект» и заклепках из стали марки 09Г2 для зданий и сооружений в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В, а также зданий и сооружений со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами.

5.13. При проектировании элементов конструкций из стальных канатов для сооружений на открытом воздухе следует учитывать требования, приведенные в обязательном [приложении 11](#), а для стальных канатов внутри зданий с агрессивными средами или внутри коробов (степень агрессивности среды в которых оценивается по [табл. 24](#) - как для неотапливаемых зданий) согласно обязательному [приложению 11](#) (как для среднеагрессивных или сильноагрессивных сред на открытом воздухе).

5.14. При проектировании конструкций из разнородных металлов для эксплуатации в агрессивных средах необходимо предусматривать меры по предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных металлов, а при проектировании сварных конструкций необходимо учитывать требования рекомендуемого [приложения 12](#).

5.15. Минимальную толщину листов ограждающих конструкций, применяемых без защиты от коррозии, следует определять согласно обязательному [приложению 13](#).

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.16. Способы защиты от коррозии стальных несущих конструкций и ограждающих конструкций из алюминия и оцинкованной стали приведены в рекомендуемом [приложении 14](#) и [табл. 29](#). Несущие конструкции из стали марки 10ХНДП допускается не защищать от коррозии на открытом воздухе в средах те слабоагрессивной степени воздействия, из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД - на открытом воздухе в сухой зоне при содержании в атмосфере газов группы А (слабоагрессивная степень воздействия среды). При толщине проката более 5 мм допускается применение конструкций из стали перечисленных марок без очистки поверхности от окалины и ржавчины. Ограждающие конструкции из стали марок 10ХНДП (для сред с газами групп А и В) и 10ХДП (только для сред с газами группы А) допускается применять без защиты от коррозии при условии воздействия слабоагрессивных сред на открытом воздухе. Части конструкций из стали этих марок, находящиеся внутри зданий с неагрессивными или слабоагрессивными средами, должны быть защищены от коррозии лакокрасочными покрытиями II и III групп, наносимыми на линиях окрашивания и профилирования металла, или способами защиты, предусмотренными для сред со слабоагрессивной степенью воздействия.

Ограждающие конструкции из неоцинкованной углеродистой стали с лакокрасочными покрытиями II и III групп, нанесенными на линиях окрашивания и профилирования металла, допускается предусматривать для сред с неагрессивной степенью воздействия.

5.17. При проектировании несущих конструкций из алюминия, подвергающихся воздействию агрессивных сред (за исключением слабоагрессивного воздействия сред, содержащих хлор, хлористый водород или фтористый водород группы газов В), следует соблюдать требования по защите от коррозии как для ограждающих конструкций из алюминия. Для сред, указанных в скобках, несущие конструкции из алюминия всех марок должны быть защищены от коррозии путем электрохимического анодирования (толщина слоя $t \geq 15$ мкм). Конструкции, эксплуатируемые в воде с суммарной концентрацией сульфатов и хлоридов свыше 5 г/л, должны быть защищены электрохимическим анодированием ($t \geq 15$ мкм) с последующим окрашиванием водостойкими лакокрасочными материалами IV группы. Толщина слоя лакокрасочных покрытий для ограждающих и несущих конструкций из алюминия должна быть не менее 70 мкм.

Примыкание конструкций из алюминия к конструкциям из кирпича или бетона допускается только после полного твердения раствора или бетона независимо от степени агрессивного воздействия среды. Участки примыкания должны быть защищены лакокрасочными покрытиями. Обетонирование конструкций из алюминия не допускается. Примыкание окрашенных конструкций из алюминия к деревянным допускается при условии пропитки последних креозотом.

Т а б л и ц а 29

| Условия эксплуатации конструкций | | Степень агрессивного воздействия среды | Группы лакокрасочных покрытий для стальных конструкций (римские цифры) и индекс покрытия по справочному приложению 15 (буквы), число покрывных слоев (арабские цифры), общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, мкм (в скобках) | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | Материал конструкций | | материал металлических защитных покрытий | |
| | | | углеродистая и низколегированная сталь без металлических защитных покрытий ¹ | оцинкованная сталь класса I по ГОСТ 14818-80 | цинковые покрытия (горячее цинкование) | цинковые и алюминиевые покрытия (газотермическое напыление) |
| Внутри отапливаемых и неотапливаемых зданий | Помещения с газами группы А или малорастворимыми солями и пылью | Слабоагрессивная | IIп-2 (55) ² | IIп-2 (40) ³ | Без лакокрасочного покрытия | |
| | | Среднеагрессивная | IIа-4 (110) | Не применять | IIа-2 (60) | IIа-2 (60) |
| | Помещения с газами групп В, С, D или хорошо растворимыми (малогигроскопичными и гигроскопичными) солями, аэрозолями и пылью | Слабоагрессивная | IIIх-2(60) ⁴ | IIIх-2(60) ³ | Без лакокрасочного покрытия | |
| | | Среднеагрессивная | IIIх-4(110) ⁵ | Не применять | IIIх-4(100) | IIIх-2(60) |
| | Сильноагрессивная | IVх-7(180) ⁶ | | Не применять | IVх-5(130) ⁶ | |
| На открытом воздухе и под навесами | Газы группы А или малорастворимые соли и пыль | Слабоагрессивная | Iа-2(55) ⁷ | IIа-2(40) ^{3,7} | Без лакокрасочного покрытия | |
| | | Среднеагрессивная | IIа, IIIа-3(80) ^{5,7} | Не применять | IIа, IIIа-2 (60) ⁷ | IIа, IIIа-2(60) ⁷ |
| | Газы группы В, С, D или хорошо растворимые (малогигроскопичные и гигроскопичные) соли, аэрозоли и пыль | Слабоагрессивная | IIа-2(55) ⁷ | IIа-2(40) ^{3,7} | Без лакокрасочного покрытия | |
| | | Слабоагрессивная | IIIа-3(80) ⁵ | Не применять | IIIа-3(60) | IIIа-3(60) |
| | Сильноагрессивная | IVх-5(130) ⁵ | Не применять | Не применять | IVа-3(80) | |
| В жидких средах ⁸ | | Слабоагрессивная | II, III-3(80) | Не применять | II, III-2(60) | II, III-2(60) |
| | | Среднеагрессивная | IV-5(130) ⁶ | Не применять | IV-3(80) | IV-3(80) |
| | | Сильноагрессивная | Не применять | Не применять | Не применять | IV-5(130) ⁶ |

¹ С учетом требований [п. 5.16](#) по защите конструкций из стали марок 10ХНДП, 10ХСНД, 15ХСНД и 10ХДП.

² При относительной влажности воздуха помещений выше 80 % при температуре свыше 12 до 24 °С или в условиях конденсации влаги - IIа-2(40).

³ См. рекомендуемое [приложение 14](#).

⁴ Кроме эпоксидных лакокрасочных материалов.

⁵ При применении перхлорвиниловых лакокрасочных материалов и материалов на сополимерах винилхлорида количество покрывных слоев следует увеличивать на 1, а общую толщину покрытия - на 20 мкм.

⁶ При применении эпоксидных материалов, а также толстослойных материалов на других основах допускается сокращение количества покрывных слоев при обеспечении требуемой толщины покрытия.

⁷ Для защиты конструкций, находящихся под навесами, допускается применение лакокрасочных покрытий с индексом «ан»

вместо индекса «а».

⁸ Покрытия должны быть стойкими к воздействию определенных сред (см. [Приложение 15](#)).

5.18. Степень очистки поверхности несущих стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) перед нанесением защитных покрытий должна соответствовать требованиям, приведенным в [табл. 30](#). Поверхность несущих конструкций, предназначенных для сред с неагрессивной степенью воздействия и окисленных до степени Г по ГОСТ 9.402-80, допускается очищать только от отслаивающейся ржавчины и окалины. В технически обоснованных случаях степень очистки поверхности стальных конструкций от окалины и ржавчины допускается повышать на одну ступень. Поверхность ограждающих стальных конструкций под лакокрасочные покрытия следует очищать до степени очистки I.

Качество очистки поверхности алюминиевых конструкций от окислов перед нанесением лакокрасочных покрытий не нормируется.

5.19. В проектах несущих стальных конструкций следует указывать, что качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классам по [ГОСТ 9.032-74](#): IV или V - для сред со средне- и сильноагрессивной степенью воздействия и для конструкций в слабоагрессивных и неагрессивных средах, находящихся в зоне рабочих площадок; от IV до VI - для прочих конструкций в слабоагрессивных средах и до VII - в неагрессивных средах.

Для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии применяются лакокрасочные материалы (грунтовки, краски, эмали, лаки) групп: I - пентафталевые, глифталевые, эпоксиэфирные, алкидно-стирольные, масляные, масляно-битумные, алкидно-уретановые, нитроцеллюлозные; II - фенолоформальдегидные, хлоркаучуковые, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, поливинилбутиральные, полиакриловые, акрилсиликоновые, полиэфирсиликоновые, сланцевиниловые; III - эпоксидные, кремнийорганические, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, сланцевиниловые, полистирольные, полиуретановые, фенолоформальдегидные; IV - перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, эпоксидные.

Т а б л и ц а 30

| Степень агрессивного воздействия среды | Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов по ГОСТ 9.402-80 под покрытия | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| | лакокрасочные | металлические | | изоляционные |
| | | горячее цинкование и алюминирование | газотермическое напыление | |
| Неагрессивная | 3 | - | - | 3 |
| Слабоагрессивная | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Среднеагрессивная | Не ниже 2 | 1 | 1 | 3 |
| Сильноагрессивная | Не ниже 2 | - | - | 3 |

Примечание. Степень очистки поверхности стальных конструкций при электрохимической защите без дополнительного окрашивания или нанесения изоляционных покрытий не устанавливается.

5.20. Допускается увеличение толщины лакокрасочного покрытия, приведенной в [табл. 29](#), не более чем на 20 % без изменения количества слоев. Конструкции должны быть огрунтованы в один слой при условии нанесения всех или части покрывных слоев на заводе-изготовителе: при нанесении всех покрывных слоев на монтажной площадке грунтование должно предусматриваться: для конструкций зданий и сооружений для производств со слабоагрессивными средами - в два слоя (один слой толщиной не менее 20 мкм на заводе-изготовителе и один слой на монтажной площадке грунтовками групп, указанных в [табл. 29](#)); для конструкций зданий и сооружений производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами - в два слоя на заводе-изготовителе грунтовками групп, указанных в [табл. 29](#); допускается предусматривать грунтовки ГФ-021 и ГФ-0119 (I группы) под эмали II и III групп; под покрывные материалы IV группы допускается предусматривать грунтование конструкций на заводе-изготовителе грунтовкой ФЛ-ОЗК (II-III групп), при этом должно предусматриваться нанесение на монтажной площадке третьего (технологического в половину толщины) слоя грунтовки ФЛ-ОЗК, четвертого слоя перхлорвиниловой грунтовки (IV группы) или грунтовки на сополимерах винилхлорида (IV группы) и покрывных слоев согласно указаниям, приведенным в [табл. 29](#) (при увеличении числа грунтовочных слоев до четырех число покрывных слоев должно предусматриваться не более пяти).

5.21. При проектировании защиты от коррозии конструкций зданий и сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С, необходимо учитывать требования ГОСТ 9.404-81. За температуру наружного воздуха согласно указаниям [СНиП 2.01.01-82](#) принимается температура наиболее холодной пятидневки.

5.22. Горячее цинкование и горячее алюминирование методом погружения в расплав необходимо предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций: с болтовыми соединениями, из незамкнутого профиля со стыковой сваркой и угловыми швами, а также болтов, шайб, гаек. Этот метод защиты от коррозии допускается предусматривать для стальных конструкций со сваркой внахлест при условии сплошной обварки по контуру или обеспечения гарантированного зазора между свариваемыми элементами не менее 1,5 мм.

Монтажные сварные швы соединений конструкций должны быть защищены путем газотермического

напыления цинка или алюминия или лакокрасочными покрытиями III и IV групп с применением протекторной грунтовки после монтажа конструкций. Плоскости сопряжения конструкций на высокопрочных болтах должны быть перед монтажом обработаны металлической дробью для обеспечения коэффициента трения не ниже 0,37.

Вместо горячего цинкования стальных конструкций (при толщине слоя 60-100 мкм) допускается предусматривать для мелких элементов (с мерной длиной до 1 м), кроме болтов, гаек и шайб, гальваническое цинкование или кадмирование (при толщине слоя 42 мкм) с последующим хроматированием. Этот метод защиты от коррозии допускается предусматривать для болтов, гаек и шайб при толщине слоя до 21 мкм (толщина покрытия в резьбе не должна превышать плюсовых допусков) с последующей дополнительной защитой выступающих частей болтовых соединений лакокрасочными покрытиями III и IV групп.

5.23. Газотермическое напыление цинка и алюминия необходимо предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций со сварными, болтовыми и заклепочными соединениями. Газотермическое напыление на места сварных монтажных соединений не производится. Защиту монтажных соединений после монтажа конструкций следует предусматривать путем газотермического напыления или лакокрасочными покрытиями III и IV групп с применением протекторной грунтовки. Допускается предусматривать газотермическое напыление для защиты конструкций, указанных в п. 5.22, если цинкование или алюминирование погружением в расплав не предусмотрено технологией.

5.24. Электрохимическую защиту необходимо предусматривать для стальных конструкций: сооружений в грунтах по [ГОСТ 9.015-74](#); частично или полностью погруженных в неорганические жидкие среды, приведенные в [табл. 26](#), кроме растворов щелочей; внутренних поверхностей днищ резервуаров для нефти и нефтепродуктов, если в резервуарах отстаивается вода. Электрохимическую защиту конструкций в грунтах необходимо предусматривать совместно с изоляционными покрытиями, а в жидких средах допускается предусматривать совместно с окрашиванием лакокрасочными материалами III и IV групп. Проектирование электрохимической защиты стальных конструкций выполняется специальной проектной организацией.

5.25. Химическое оксидирование с последующим окрашиванием или электрохимическое анодирование поверхности должны предусматриваться для защиты от коррозии конструкций из алюминия. Участки конструкций, на которых нарушена целостность защитной анодной или лакокрасочной пленки в процессе сварки, клепки и других работ, выполняемых при монтаже, должны быть после предварительной зачистки защищены лакокрасочными покрытиями с применением протекторной грунтовки по справочному [приложению 15](#).

5.26. Для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия. Элементы круглого и прямоугольного сечения, в том числе из канатов, тросов, труб, защищают по [ГОСТ 9.015-74](#) нормальными, усиленными или весьма усиленными покрытиями из полимерных липких лент или на основе битумно-резиновых, битумно-полимерных и т.п. составов с армирующей обмоткой; листовые конструкции и конструкции из профильного проката - битумными, битумно-полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм. Монтажные сварные швы защищают после сварки. До монтажа допускается предусматривать грунтование мест монтажной сварки битумными грунтовками в один слой.

ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ, РЕЗЕРВУАРЫ

5.27. Выбор стали для газоотводящих стволов и материалов для защиты их внутренних поверхностей от коррозии следует производить по [табл. 31](#). В проектах нефутерованных стальных труб необходимо предусматривать устройства для периодических осмотров внутренней поверхности ствола, а для труб типа «труба в трубе» - также и для осмотра межтрубного пространства. При проектировании стволов труб из отдельных элементов, подвешенных к несущему стальному каркасу, способы защиты конструкций каркаса от коррозии необходимо применять в соответствии с указаниями рекомендуемого [приложения 14](#) и [табл. 29](#), а степень агрессивного воздействия сред определить по [табл. 24](#) для газов группы С.

5.28. Конструкции несущих стальных каркасов, запроектированные из стали марки 10ХНДП и предназначенные для строительства в сухой и нормальной зонах влажности при слабоагрессивной степени воздействия наружного воздуха, допускается применять без защиты от коррозии. Верхняя часть газоотводящего ствола дымовой трубы должна быть выполнена из коррозионно-стойкой стали в соответствии с [табл. 31](#).

5.29. Степень агрессивного воздействия сред на внутренние поверхности стальных конструкций резервуаров для нефти и нефтепродуктов следует принимать по [табл. 32](#).

5.30. Способы защиты от коррозии наружных надземных, подземных и внутренних поверхностей конструкций резервуаров для холодной воды, нефти и нефтепродуктов, запроектированных из углеродистой и низколегированной стали или из алюминия, должны предусматриваться в соответствии с требованиями рекомендуемого [приложения 14](#) и [табл. 29](#), в том числе внутренних поверхностей конструкций резервуаров для нефти и нефтепродуктов - с учетом требований [ГОСТ 1510-84](#). При защите

лакокрасочными покрытиями наружных поверхностей стальных резервуаров, расположенных на открытом воздухе, необходимо предусматривать введение в лакокрасочные материалы алюминиевой пудры (по справочному [приложению 15](#)). Допускается предусматривать нанесение на монтажной площадке всех слоев лакокрасочных покрытий на поверхность конструкций, изготовляемых в виде рулонов для негабаритных резервуаров.

Т а б л и ц а 3 1

| Температура газов, К | Состав газов | Относительная влажность газов, % | Возможность образования конденсата | Марки стали | Способы защиты от коррозии |
|----------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Св. 362 до 413 | По группам А и В | До 30 | Не образуется | ВСтЗсп5 | Эпоксидные термостойкие покрытия ¹ |
| Св. 413 до 523 | SO ₂ , SO ₃ | Св. 10 до 15 | Не образуется | ВСтЗсп5 | Газотермическое напыление ² или кремнийорганические покрытия ¹ |
| Св. 342 до 433 | SO ₂ , SO ₃ | Св. 10 до 20 | Образуется | 2х13, 3х13, 12х18Н10Т | Без защиты |
| Св. 342 до 433 | SO ₂ , SO ₃ окислы азота | Св. 10 | Образуется | 0х20Н28МДТ, 10х17Н13М2Т, 12х18Н10Т | Без защиты |

¹ По справочному [приложению 15](#), причем для эпоксидных материалов - только при кратковременных повышениях температуры свыше 373 К; количество слоев и толщина покрытия назначаются по [табл. 29](#) как для среднеагрессивных сред в помещениях с газами групп В, С, D.

² Алюминием при толщине слоя 200-250 мкм.

5.31. Защита внутренних поверхностей резервуаров для горячей воды (в подводной части) должна осуществляться электрохимической защитой, деаэрацией воды и предотвращением повторного насыщения ее кислородом в резервуарах путем нанесения на поверхность воды пленки герметика АГ-4. Допускается предусматривать окрашивание подводной части резервуаров для горячей воды эмалью В-ЖС-41 толщиной 200 мкм (3 слоя) при нанесении покрытия на чистую обезжиренную поверхность без грунтовки.

Т а б л и ц а 3 2

| Элементы конструкций резервуаров | Степень агрессивного воздействия на стальные конструкции резервуаров | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | сырой нефти | нефтепродуктов | | | |
| | | мазута | дизельного топлива | бензина | керосина |
| Внутренняя поверхность днища и нижний пояс | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная |
| Средние пояса и нижние части понтонов и плавающих крыш | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
| Верхний пояс (зона периодического смачивания) | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная |
| Кровля и верх понтонов и плавающих крыш | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | | Среднеагрессивная |

Примечания: 1. Степень агрессивного воздействия мазута принимается для температуры хранения до 90 °С.

2. При содержании в сырой нефти сероводорода в концентрации свыше 10 мг/л или сероводорода и углекислого газа в любых соотношениях степень агрессивного воздействия на внутреннюю поверхность днища, нижний пояс, кровлю и верх понтонов и плавающих крыш повышается на одну ступень.

Т а б л и ц а 3 3

| Степень агрессивного воздействия среды | Материалы покрытий |
|--|--|
| Среднеагрессивная | Газотермическое напыление алюминием, лакокрасочные, армированные лакокрасочные, жидкие резиновые, мастичные, футеровочные ¹ , гуммировочные |
| Сильноагрессивная | Газотермическое напыление алюминием с последующим окрашиванием, листовая облицовка, футеровочные комбинированные, гуммировочные |

¹ Предусматриваются по лакокрасочному или мастичному покрытию при наличии абразивной среды или ударных нагрузок.

5.32. При проектировании защиты внутренних поверхностей емкостей для хранения жидких минеральных удобрений, кислот и щелочей, запроектированных из углеродистой стали, следует предусматривать футеровку неметаллическими химически стойкими материалами или электрохимическую защиту в резервуарах для хранения минеральных удобрений и кислот. При этом

конструкции должны быть рассчитаны с учетом деформаций от температурных воздействий на футеровочные материалы. Сварные швы корпусов таких резервуаров следует проектировать стыковыми. На конструкции резервуаров, защищенных от коррозии футеровками, не должны передаваться динамические нагрузки от технологического оборудования. Трубы с горячей водой или воздухом внутри таких резервуаров следует размещать на расстоянии не менее 50 мм от поверхности футеровки, а быстроходные перемешивающие устройства (частота вращения свыше 300 об/мин) - на расстоянии от защитного покрытия не менее 300 мм до лопастей мешалок.

5.33. Материалы покрытий для защиты от коррозии внутренних поверхностей стальных резервуаров для жидких сред, указанных в п. 5.32, следует принимать по [табл. 33](#) и рекомендуемому [приложению 16](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ГРУППЫ АГРЕССИВНЫХ ГАЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВИДА И КОНЦЕНТРАЦИИ

| Наименование | Концентрация, мг/м ³ , для групп газов | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| | A | B | C | D |
| Углекислый газ | До 2000 | Св. 2000 | - | - |
| Аммиак | » 0,2 | Св. 0,2 до 20 | Св. 20 | - |
| Сернистый ангидрид | » 0,5 | » 0,5 » 10 | Св. 10 до 200 | Св. 200 до 1000 |
| Фтористый водород | » 0,05 | » 0,05 » 5 | » 5 » 10 | » 10 » 100 |
| Сероводород | » 0,01 | » 0,01 » 5 | » 5 » 100 | » 100 |
| Оксиды азота ¹ | » 0,1 | » 0,1 » 5 | » 5 » 25 | » 25 до 100 |
| Хлор | » 0,1 | » 0,1 » 1 | » 1 » 5 | » 5 » 10 |
| Хлористый водород | » 0,05 | » 0,05 » 5 | » 5 » 10 | » 10 » 100 |

¹ Оксиды азота, растворяющиеся в воде с образованием растворов кислот.

Примечание. При концентрации газов, превышающей пределы, указанные в графе D настоящей таблицы, возможность применения материала для строительных конструкций следует определять на основании данных экспериментальных исследований. При наличии в среде нескольких газов принимается более агрессивная (от А к D) группа, которой соответствует концентрация одного или более газов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДЫХ СРЕД (СОЛЕЙ, АЭРОЗОЛЕЙ И ПЫЛИ)

| Растворимость твердых сред в воде и их гигроскопичность | Наиболее распространенные соли, аэрозоли, пыли |
|---|---|
| Малорастворимые | Силикаты, фосфаты, (вторичные и третичные) и карбоната магния, кальция, бария, свинца; сульфаты бария, свинца; оксиды и гидроксиды железа, хрома, алюминия, кремния |
| Хорошо растворимые, малогигроскопичные | Хлориды и сульфаты натрия, калия, аммония; нитраты калия, бария, свинца, магния; карбонаты щелочных металлов |
| Хорошо растворимые, гигроскопичные | Хлориды кальция, магния, алюминия, цинка, железа; сульфаты магния, марганца, цинка, железа; нитраты и нитриты натрия, калия, аммония; все первичные фосфаты; вторичный фосфат натрия; оксиды и гидроксиды натрия, калия |

Примечание. К малорастворимым относятся соли с растворимостью менее 2 г/л, к хорошо растворимым - свыше 2 г/л. К малогигроскопическим относятся соли, имеющие равновесную относительную влажность при температуре 20 °С 60 % и более, а к гигроскопичным - менее 60 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

| Характеристика лакокрасочных материалов по типу пленкообразующего | Группа покрытия | Марка материала | Нормативный документ | Индекс покрытия, характеризующий его стойкость | Условия применения покрытий на конструкциях из железобетона |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| Алкидные | I | Эмаль ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | а, ан, п | Наносится по грунтовкам лаками ПФ-170, ПФ-171 |
| | I | Эмаль ПФ-133 | ГОСТ 926-82 | а, ан, п, т | То же |
| | I | Эмаль ГФ-820 | ОСТ 6-10-431-80 | - | Наносится по грунтовке лаком ГФ-024 |
| Масляные | I | Краски масляные и алкидные цветные | ГОСТ 695-77 | п | Наносится по грунтовке олифой |

| | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------|-----------------|---|
| | | густотертые для внутренних работ | | | |
| | I | Краски масляные густотертые для наружных работ | ГОСТ 8292-75 | а, ан, п | Наносится по грунтовке олифой натуральной, оксоль; грунтование разбавленной краской |
| Нитроцеллюлозные | I | Эмаль НЦ-132 | ГОСТ 6631-74 | п | Наносится по грунтовке лаком НЦ-134 |
| Полимерцементные краски ПВАЦ, СВМЦ на основе поливинилацетатной дисперсии | I | Дисперсия ДБ-47/7С или ДБ-40/2С | ГОСТ 18992-80 | | Наносится по грунтовке ГКЖ-10, ГКЖ-11, ПВАД; |
| | I | Дисперсия С-135 | ГОСТ 5.2086-73 | | грунтование разбавленной дисперсией; |
| | I | Дисперсия СВЭД-10 ВМ | ТУ 6-05-041-339-72 | | латексом СКС-65ГП |
| Органосиликатные | I | ОС-12-03 (б. ОСМ ВН-30) | ТУ 84-725-78 | ан, п | Грунтование разбавленной краской |
| Поливинилацетатные | I | Краска Э-ВА-17 | ГОСТ 20833-75 | ан, п | Грунтование разбавленной, краской, латексом СКС-65ГП, ПВАД |
| | I | Краска Э-ВА-27 | ГОСТ 19214-80 | п | |
| Бутадиен-стирольные водоземulsionные | I | Краска Э-К4-26 | ГОСТ 19214-80 | п | То же |
| Кремний-органические жидкости | I | ГКЖ-10 | ТУ 6-02-696-76 | а | Глубинная (поверхностная пропитка) |
| | | ГКЖ-11 | ТУ 6-02-696-76 | » | |
| | | 136-41 | ГОСТ 10834-76 | » | |
| Кремнийорганические | III | Эмаль КО-198 | ТУ 6-02-841-74 | а, ан, х, т | Грунтование разбавленной краской |
| | | Эмаль КО-174 | ТУ 6-02-576-75 | а, ан, п | То же |
| Полиуретановые | III | Эмаль УР-175 | ТУ 6-02-682-76 | а, ан, п | Наносится по грунтовке лаком УР-19 |
| Эпоксидные | III | Эмаль ЭП-773 | ГОСТ 23143-83 | хщ, м, х | Наносится по грунтовке лаками ЭП-55, ЭП-741 |
| | | Эмаль ЭП-56 | ТУ 6-10-1243-77 | б | Наносится по грунтовке лаком ЭП-55 |
| | III-IV | Эмаль ЭП-5116 (толстослойная) | ТУ 6-10-1369-78 | в, х | Наносится по грунтовке лаками ЭП-55, ЭП-741 |
| | III-IV | Грунтовка ЭП-0020 | ГОСТ 10277-76 | х, б | То же |
| | III-IV | Шпаклевка ЭП-0010 | ГОСТ 10277-76 | х, п, м, б | » |
| Эпоксидно-фенольные | III-IV | Эмаль ФЛ-777 | ТУ 6-10-1524-75 | а, ан, п, в, х | Грунтование разведенной краской |
| Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | II | Эмаль ХВ-16 | ТУ 6-10-1301-78 | а, ан, п | Наносится по грунтовкам лаками ХВ-784, ХС-76, ХС-724 |
| | | Эмаль ХВ-113 | ГОСТ 18374-79 | То же | |
| | II | Эмаль ХВ-110 | ГОСТ 18374-79 | » | |
| | II | Эмали ХВ-124 и ХВ-125 | ГОСТ 10144-74 | а, ан, п, х | |
| | IV | Эмаль ХВ-785 | ГОСТ 7313-75 | хк, хщ, в | |
| | IV | Эмаль ХС-710 | ГОСТ 9355-81 | хщ, хк, в | |
| | IV | Эмаль ХС-759 | ГОСТ 23494-79 | То же | Наносится по грунтовке лаком ХС-724 |
| | III | Эмаль ХВ-1100 | ГОСТ 6993-79 | а, ан, п, х | Наносится по грунтовкам лаками ХВ-784, ХС-76 и по краске ПВАЦ |
| III | Эмаль ХВ-1120 | ТУ 6-10-1277-77 | То же | | |
| Хлоркаучуковые | III | Эмаль КЧ-767 | ТУ 6-10-821-74 | а, ан, п, х | Наносится по грунтовке лаком КЧ |
| Хлорсульфированный полиэтилен | III-IV | Лак ХП-734 | ТУ 6-02-1152-82 | а, ан, п, х, тр | Наносится по грунтовке лаком ХП-734 |
| | | Эмаль ХП-799 | ТУ 84-618-80 | а, ан, х, тр | |
| | III-IV | Эмаль ХП-5212 | ТУ 84-646-80 | а, ан, п, тр | |
| Хлорнаиритовые | III | Лак ХН | ТУ 3810519-77 | х, тр, б | Наносятся по грунтовке лаком ХН |
| | | Наиритовые красочные составы НТ | ТУ 3810518-77 | То же | |
| Тиоколовые | III | Водная дисперсия тиокола Т-50 | ТУ 38-103-114-72 | п, х, тр, б | Грунтование разбавленной дисперсией тиокола |
| | | Раствор жидкого тиокола | ГОСТ 12812-80 | х, тр, б | Грунтование |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------------------|-------|---|
| | | марок I и II | | | растворами жидкого тиккола марок I и II |
| | III | Раствор герметика У-30М | ГОСТ 13489-79 | То же | То же |
| | | То же, У-30 МЭС-5 | ТУ 38105138-80 | » | » |
| | | То же, У-30 МЭС-10 | ТУ 38105462-72 | » | » |

Примечание: Значения индексов: а - покрытия, стойкие на открытом воздухе, ан - то же, под навесом; п - то же, в помещениях; х, тр - химически стойкие, трещиностойкие; х - химически стойкие; т - термостойкие; м - маслостойкие; в - водостойкие; хк - кислотостойкие; хщ - щелочестойкие; б - бензостойкие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

**ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В ЖИДКИХ
АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ**

| Защитные покрытия | Группа покрытия | Номер варианта | Схема покрытия | |
|--|-----------------|----------------|---|---|
| | | | Грунтовочные и армирующие слои | Покрывной слой |
| Лакокрасочные армированные (толстослойные) | III, IV | 1 | Стеклоткань на эпоксидном компаунде на основе смолы ЭД-20 по грунтовке эпоксидным компаундом | Эпоксидный компаунд на основе смолы ЭД-20 |
| | | 2 | Стеклоткань на эпоксидной шпаклевке ЭП-0010 по грунтовке эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 | Эпоксидная шпаклевка ЭП-0010 |
| Лакокрасочные (толстослойные) | III | 1 | Эпоксидная шпаклевка ЭП-0010. Водная дисперсия тиккола Т-50. Эпоксидно-тиколовый грунт | Тиколовый герметик У-30М |
| | IV | 1 | Эпоксидно-сланцевый состав на основе эпоксидных смол ЭД-20 или ЭИС-1 и дистиллята коксования «Сламор» | Эпоксидно-сланцевый состав на основе эпоксидных смол ЭД-20 или ЭИС-1 и дистиллята коксования «Сламор» с наполнителем |
| | | 2 | Без грунтовки | Герметик 51-Г-10 на основе дивинилстирольного термоэластопласта |
| Оклеечные | III | 1 | - | Поливинилхлоридный пластикат на клее 88-Н |
| | IV | 1 | - | Профилированный полиэтилен |
| | | 2 | Подслой из полиизобутилена ПСГ на клее 88-Н | Поливинилхлоридный пластикат на клее 88-Н |
| | | 3 | - | Активированный полиэтилен на клее ПВА ЭД |
| Облицовочные ² (футеровочные) | II | 1 | - | Торкрет цементно-песчаным раствором слоем 1-2 см |
| | III | 1 | - | Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на вяжущих ² |
| | | 2 | - | Кирпич кислотоупорной на вяжущих ² |
| | IV | 1 | Подслой (полиизобутилен ПСГ, оклеичная изоляция и др.) | Штучные кислотоупорные керамические материалы (плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный) ³ на химически стойких вяжущих ² |
| | | 2 | Подслой из лакокрасочной композиции, армированной стеклотканью | Плитка шлакобиталловая на эпоксидных вяжущих ² |
| | | 3 | Подслой (полиизобутилен ПСГ и др.) | Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной замазке |
| | | 4 | То же | Углеродистые материалы (плитка АТМ, угольные и графитовые блоки) на замазках на основе полимерных материалов |

¹ Выбор схемы защитного покрытия, толщины и числа слоев производится с учетом габаритов сооружения, температуры, агрессивности Среды с обязательной проверкой расчетом на статическую устойчивость, а в необходимых случаях - и с теплотехническим расчетом.

² Выбор вяжущего производится в каждом конкретном случае с учетом состава агрессивной среды.

³ Выбор штучных кислотоупорных материалов производится с учетом состава агрессивной среды и механических нагрузок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

ЗАЩИТА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| Конструкции | Номер варианта | Защитное покрытие при степени агрессивного воздействия среды | | | | | |
|--|----------------|--|---|-----------------|--|-----------------|--|
| | | группа покрытий | слабая | группа покрытий | средняя | группа покрытий | сильная |
| Массивные фундаменты толщиной св. 0,5 м | 1 | I | Битумно-латексные эмульсии | II | Битумные покрытия холодные и горячие | III | Полимерные покрытия на основе лака ХП-734 |
| | 2 | II | Битумно-латексные ¹ покрытия и мастики | II | Битумно-латексные ¹ мастики | III | То же, на основе полиизоцианата К |
| | 3 | II | Битумно-полимерные покрытия и мастики | II | Битумно-полимерные покрытия и мастики | III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой |
| | 4 | II | Битумные покрытия холодные и горячие | III | Асфальтовые ¹ мастики холодные и горячие | III | Полимеррастворы на основе термореактивных синтетических смол |
| Тонкостенные конструкции и фундаменты толщиной менее 0,5 м | 1 | II | Битумно-латексные ¹ мастики | III | Асфальтовые ¹ мастики холодные и горячие | IV | Полимерные покрытия эпоксидные |
| | 2 | II | Битумные покрытия горячие | III | Полимерные покрытия на основе лака ХП-734 | III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой |
| | 3 | II | Битумно-полимерные покрытия и мастики | III | То же, на основе полиизоцианата К | IV | Оклеечные полимерные рулонные материалы |
| | 4 | | | III | Оклеечные битумные рулонные материалы с защитной стенкой | IV | Полимерные покрытия, армированные стеклотканью |
| | 5 | | | III | Полимеррастворы на основе термореактивных синтетических смол | | |
| Сваи забивные | 1 | II | Битумные покрытия холодные и горячие | III | Полимерные покрытия на основе лака ХП-734 | IV | Полимерные покрытия эпоксидные |
| | 2 | | | III | То же, на основе полиизоцианата К | IV | Пропитка на глубину не менее 5 мм: |
| | | | | | | IV | стирольно-инденновыми смолами |
| | 3 | | | | | IV | полиизоцианатом К |
| | 4 | | | | | IV | пиропластом |

¹ При защите вертикальных поверхностей необходимо устройство защитной стенки.

Примечание. Необходимость гидроизоляции от увлажнения неагрессивными водами подземных бетонных и железобетонных конструкций определяется по специальным нормативным документам. Гидроизоляционные покрытия могут одновременно служить средством защиты конструкций от коррозии, если они обладают необходимой химической стойкостью в агрессивных средах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

| Агрессивная среда | Степень агрессивного воздействия | Конструктивные элементы пола | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | гидроизоляция или уплотняющий слой | прослойка для штучного материала | покрытие пола |
| Кислоты | Слабоагрессивная | Гидроизол, бризол | Силикатные замазки на | Кислотоупорные |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|---|
| минеральные органические неокисляющие | | | основе жидкого стекла | керамические плитки или кирпич. Бесшовные полы на основе пластифицированных эпоксидных смол |
| | Среднеагрессивная | Гидроизол, бризол, полиизобутилен на клею 88-Н | Полимерсиликатные замазки | Кислотоупорный кирпич или плитка, плитки из каменного литья, плитки из шлакоситалла |
| | Сильноагрессивная | Полиизобутилен, полихлорвиниловый линолеум или дублированный полиэтилен на сварке | Полимерсиликатные замазки, полимерзамазки | Кислотоупорный кирпич или плитка, плитки из каменного литья, шлакоситалла, плитки или блоки полимербетона |
| Кислоты окисляющие | От слабо- до сильноагрессивной | Полиизобутилен на клею 88-Н | Полимерсиликатные замазки | То же |
| Кислоты фторсодержащие | От слабо- до сильноагрессивной | Гидроизол, бризол | Битуиноль или полимеррастворы с коксом или графитом | Графитовые плитки типа АТМ, плитки из полимербетона с углесодержащим наполнителем |
| Щелочи и основания | » | Полиизобутилен | Цементный раствор, полимерраствор | Пластифицированная эпоксидная мастика, керамические плитки или кирпич |
| Переменное действие кислот и щелочей | » | То же | Битуиноль, полимеррастворы или замазки типа «ферганит», «фаизол» или «арзамит-5» | Пластифицированная эпоксидная мастика, плитки из шлакоситалла, плитки из каменного литья |
| Сложные среды | » | Материал комбинированный антикоррозионный (дублированный полиэтилен) | Полимерраствор на «арзамите-5» или универсальном | Пластифицированная эпоксидная мастика, плитки из шлакоситалла с расшивкой швов полимерной замазкой |
| Примечание. Для кислот и окисляющих сред замазки, мастики, растворы и бетоны следует изготавливать на кислотостойких заполнителях (андезит, графит, кварц). | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛОВ

| Среда | Концентрация среды, ² % | Химическая стойкость материалов для покрытия полов на основе ¹ | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | кислотостойкой керамики | жидкого стекла | битума и пека | термопластов | реактопластов |
| Щелочи: едкий натр ³ | Св. 5 | - | - | - | + | - |
| | » 1 до 5 | + | - | - | + | - |
| | » 1 | + | - | + | + | + |
| Основания: известь, сода, основные соли | Не ограничивается | + | - | + | + | + |
| Кислоты: минеральные органические неокисляющие | Св. 5 | + | + | - | + | + |
| | До 5 | + | + | - | + | + |
| | » 1 | + | - | + | + | + |
| Кислоты: азотная, серная, хромовая, хлорноватистая | Св. 5 | + | + | - | - | - |
| | » 1 до 5 | + | + | - | - | - |
| | » 1 | + | - | - | + | + |
| Растворы сахара, патоки, жиры и масла | Не ограничивается | + | + | - | + | + |
| Растворители органические: ацетон, бензин и др. | - | + | + | - | + | + |

¹ Возможность применения материалов покрытия полов обозначена знаком «+».

² Концентрация агрессивных растворов не должна превышать 20 %. При больших концентрациях агрессивных растворов возможность применения материалов следует определять по соответствующим ГОСТам.

³ Покрытие полов допускается выполнять из цементного бетона. Степень агрессивного воздействия сред на покрытия полов, выполненных из цементного бетона, следует принимать по [табл. 5, 6 и 8](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Справочное

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

| Лакокрасочные материалы | Марка материала | Нормативный документ | Индекс покрытия ¹ | Толщина покрытия, мкм |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Пентафталевые | Лаки ПФ-170 и ПФ-171 | ГОСТ 15907-70 | д, в | 70-90 |
| | Эмаль ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | а, в | 90-120 |
| | Эмаль ПФ-133 | ГОСТ 926-82 | То же | 90-120 |
| Уретановые | Эмаль УР-49 | ТУ 6-10-1379-76 | а, в, х | 110-130 |
| | Лак УР-293 или УР-294 | ТУ 6-10-1421-74 | д, а, в | 70-90 |
| Уретаново-алкидные | Эмаль УРФ-1128 | ТУ 6-10-1421-76 | а, в, х | 110-130 |
| Перхлорвиниловые | Эмаль ХВ-110 | ГОСТ 18374-79 | а, в | 90-120 |
| | Эмаль ХВ-124 | ГОСТ 10144-74 | То же | 90-120 |
| | Эмаль ХВ-1100 | ГОСТ 6993-79 | » | 100-120 |
| | Эмаль ХВ-785 | ГОСТ 7313-75 | х, в | 110-130 |
| | Эмаль ХС-710 | ГОСТ 9355-81 | То же | 110-130 |
| | Эмаль ХС-759 | ГОСТ 23494-79 | » | 130-150 |
| | Эмаль ХС-717 | ТУ 6-10-961-76 | » | 110-130 |
| | Эмаль ХС-781 | ТУ 6-10-951-75 | » | 110-130 |
| | Лак ХВ-784 | ГОСТ 7313-75 | д, х, в | 110-130 |
| Эпоксидные | Шпаклевка ЭП-0010 | ГОСТ 10277-76 | х, в | 250-350 |
| | Эмаль ЭП-773 | ГОСТ 23143-83 | То же | 130-150 |
| | Эмаль ЭП-575 | ТУ 6-10-1634-77 | а, в, х | 130-150 |
| | Эмаль ЭП-755 | ТУ 6-10-717-75 | х, в | 130-150 |
| | Эмаль ЭП-56 | ТУ 6-10-1243-77 | х, а | 130-150 |
| | Эмаль ЭП-793 | ТУ 6-10-1538-75 | х, в | 130-150 |
| Эпоксидно-фенольные | Эмаль ФЛ-777 | ТУ 6-10-1524-75 | х, в | 130-150 |
| Эпоксидно-фторолоновые | Лак ЛФЭ-32х | ТУ 6-05-041-540-74 | а, в, х | 100-120 |

¹ Индекс покрытия: д - декоративное, в - водостойкое, а - атмосферостойкое, х - химически стойкое.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Справочное

СОСТАВЫ ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ

| Степень агрессивного воздействия среды (по табл. 15) | Защитный материал | Состав компонентов | Способ защитной обработки | Норма расхода защитных материалов |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
| Антисептирование | | | | |
| Среднеагрессивная | Натрий фтористый технический | Натрий фтористый | Поверхностная обработка | 20 г/м ² |
| | Аммоний кремнефтористый технический | Аммоний кремнефтористый | То же | 45 » |
| | Паста антисептическая на каменноугольном лаке и фтористом натрии (паста-концентрат) | Натрий фтористый; лак каменноугольный; каолин; вода | » | 250-500 » |
| | Препарат ХМБ-444 | Натрий или калий двуххромовокислый; медь сернокислая; борная кислота | Пропитка способом «прогрев-холодная ванна» | 5-7 кг/м ³ |
| | Препарат ХМББ-3324 | Натрий или калий двуххромовокислый; медь сернокислая; борная кислота; бура | То же | 5-7 » |
| | Препарат ХМК | Натрий или калий двуххромовокислый; медь сернокислая; натрий кремнефтористый | » | 5-7 » |
| | Препарат ХМФ | Натрий или калий двуххромовокислый; медь сернокислая; натрий фтористый | » | 5-7 » |
| | Препарат МБ-1 | Медь сернокислая; аммоний углекислый; бура; борная кислота | » | 5-7 » |
| | Препарат ХМ-11 | Бихромат натрия, медь сернокислая | » | 7-9 » |
| Консервирование | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------------------|
| Сильноагрессивная | Масло каменноугольное | Масло каменноугольное | Пропитка в цилиндрах под давлением с предварительной древесины в петролатуме или пропитка в ваннах с предварительным прогревом древесины | 75 кг/м ³ |
| | Масло антраценовое | Масло антраценовое | То же | 110 » |
| | Масло компаунд | Масло компаунд | » | 75 » |
| | Масло сланцевое | Масло сланцевое | » | 110 » |
| | Доналит марки «УАЛЛ» | Фториды и арсенаты щелочных металлов | Пропитка способом «прогрев-холодная ванна» или «вакуум-давление-вакуум» | 8-15 » |
| | Паста на доналите марки «УАЛЛ» | Фториды; арсенаты; пастообразователи | Диффузионная пропитка | 6 » |
| | Препарат ХМБ-444 | Натрий или калий двуххромовокислый; медь сернокислая; борная кислота | Пропитка способом «прогрев-холодная ванна» | 8-15 » |
| | Препарат ХМББ-3324 | Натрий или калий двуххромовокислый; медь сернокислая; борная кислота, бура | То же | 8-15 » |
| | Препарат ХМФ | Натрий или калий двуххромовокислый; медь сернокислая; натрий фтористый | » | 8-15 » |
| Препарат МБ-1 | Медь сернокислая; аммоний углекислый; борная кислота; бура | » | 8-15 » | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Справочное

СОСТАВЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ

| Марка пропиточного состава | Состав компонентов | % | Привес | Защитные свойства |
|------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|---|
| ТХЭФ | Трихлорэтилфосфат | 40 | 600 г/м ³ | Биозащитное, огнезащитное |
| | Четыреххлористый углерод | 60 | | |
| Фенолоспирты | Фенолоспирты | 100 | 250-300 кг/м ³ | Влагозащитное, биохимзащитное |
| БК (буроугольная композиция) | Буроугольный воск | 10 | 30-40 кг/м ³ | Влагозащитное, биохимзащитное, огнезащитное |
| | Олифа оксоль | 70 | | |
| | Сиккатив | 10 | | |
| | Бура | 5 | | |
| | Вода | 5 | | |
| ТХЭФ-ПТ | Трихлорэтилфосфат | 50-70 | 40-60 кг/м ³ | Влагозащитное, биохимзащитное, огнезащитное |
| | Петролатум | 30-50 | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Обязательное

ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

| Зона влажности (по СНиП II-3-79**) | Степень агрессивного воздействия среды | Конструкция канатов | Временное сопротивление разрыву проволоки для канатов, МПа | Группа цинковых покрытий проволоки по ГОСТ 7372-79 |
|---|---|----------------------|--|--|
| Сухая | Слабоагрессивная | Любая | До 1764 | Ж ¹ или ОЖ ² |
| Нормальная | Слабоагрессивная | Любая | До 1764 | ОЖ ² |
| Сухая, нормальная, влажная | Среднеагрессивная или сильноагрессивная | Закрытой конструкции | Наружные витки каната до 1372, внутренние витки каната до 1764 | ОЖ с дополнительной защитой лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками |

¹ При отсутствии постоянного наблюдения в процессе эксплуатации за состоянием конструкций необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками.

² Для слоев проволоки с первого до предпоследнего допускается группа покрытия Ж.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Рекомендуемое

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАРКАМ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

| Степень агрессивности воздействия среды | Марки стали | Марки материалов для сварки | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | сварочной проволоки | | Покрытых электродов |
| | | под флюсом | в углекислом газе | |
| Слабоагрессивная | 10ХНДП, 10ХДП | Св-08Х1ДЮ, Св-10НМА, Св-08ХМ | ППВ-5к ² , Св-08Г2СДЮ | ОЗС-18 |
| | 10ХСНД, 15ХСНД | Св-10НМА, Св-08ХМ | Св-08Г2СДЮ | ОЗС-24, АН-Х7, ВСН-3, Э138-45Н, Э138-50Н ³ |
| Средне-, сильноагрессивная | 10ХСНД, 15ХСНД | Св-10НМА, Св-08ХМ | Св-08Г2СДЮ | ОЗС-24, АН-Х7, ВСН-3, Э138-45Н, Э138-50Н ³ |
| | 10ХНДП, 10ХДП | Св-08Х1ДЮ, Св-10НМА, Св-08ХМ | Св-08Г2СДЮ | ОЗС-18 |
| | 09Г2С, 10Г2С1 | Св-10Г2, Св-10ГА, Св- 08ГА | Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ | УОНИ 13/55 |
| | 18Г2АФпс, 16Г2АФ, 15Г2АФДпс, 14Г2АФ, | - | Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ | УОНИ 13/65 |
| | 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ | Св-08ХГН2МЮ | Св-10ХГ2СМА | любые типа Э70 |

¹ При проектировании конструкций без защиты от коррозии.

² Без дополнительной защиты.

³ Только для стали марки 10СНД.

Примечание. Выбор покрытых электродов для ручной сварки конструкций из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД следует производить по согласованию с заказчиками и монтажными организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Обязательное

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

| Степень агрессивного воздействия среды | Минимальная толщина листов ограждающих конструкций, применяемых без защиты от коррозии, мм | | |
|---|--|--|--|
| | из алюминия | из оцинкованной стали класса I по ГОСТ 14918-80 | из стали марок 10ХНДП, 10ХДП |
| Неагрессивная | Не ограничивается | 0,5 | Определяется агрессивностью воздействия на наружную поверхность** |
| Слабоагрессивная | Не ограничивается | - | 0,8** |
| Среднеагрессивная | 1,0* | - | - |

* Для алюминия марок АД1М, АМцМ, АМг2М (алюминий других марок без защиты от коррозии к применению не допускается).

** При условии окрашивания поверхности листов со стороны помещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Рекомендуемое

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

| Степень агрессивного воздействия среды на конструкции | Конструкции | | |
|---|---|--|---|
| | несущие из углеродистой и низколегированной стали | ограждающие полистовой сборки ¹ | |
| | | из алюминия | из оцинкованной стали с покрытием I класса по ГОСТ 14918-80 |
| Неагрессивная | Окрашивание лакокрасочными материалами группы I | Без защиты | Без защиты ² со стороны помещения при окрашивании битумом или лакокрасочными материалами II и III групп со стороны утеплителя |
| Слабоагрессивная | а) горячие цинкование ($t = 60-100$ мкм) ⁴ ; б) газотермическое напыление цинка ($t = 120-180$ мкм) или алюминия ($t =$ $200-250$ мкм); в) окрашивание лакокрасочными материалами I, II и III групп; г) изоляционные покрытия (для конструкций в грунтах) | Без защиты | а) окрашивание органодисперсной краской марки ОД-ХВ-221 (для конструкций, расположенных внутри помещений) или лакокрасочными материалами II и III групп, нанесенными на линиях окрашивания и профилирования металла (допускается окрашивание битумом со стороны утеплителя); б) окрашивание лакокрасочными материалами II и III групп (для конструкций, находящихся внутри |

| | | | |
|-------------------|--|--|---|
| | | | помещений, допускается предусматривать окрашивание через 8-10 лет после монтажа конструкций |
| Среднеагрессивная | а) горячие цинкование ($t = 60-100$ мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III групп ⁵ ; б) газотермическое напыление цинка или алюминия ($t = 120-180$ мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III и IV групп; в) окрашивание лакокрасочными материалами II и III и IV групп; г) газотермическое напыление цинка ($t = 200-250$ мкм) или алюминия ($t = 250-300$ мкм); д) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах) ³ ; е) электрохимическая защита в жидких средах и донных грунтах ³ ; ж) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами | а) электрохимическое анодирование ($t = 15$ мкм); б) без защиты ² ; в) химическое оксидирование с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II, III групп; г) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV; д) то же, с применением протекторной грунтовки ЭП-057; | Не допускается к применению |
| Сильноагрессивная | а) термодиффузионное цинкование при толщине диффузионного слоя не менее 100 мкм с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV при толщине слоя $t = 150$ мкм (для конструкций морских сооружений в зоне периодического смачивания на 1,5-2 м ниже минимального уровня моря) ⁶ ; б) газотермическое напыление цинка или алюминия ($t = 200-250$ мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV; в) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах) ³ ; г) электрохимическая защита (в жидких средах) ³ ; д) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами; е) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV | а) электрохимическое анодирование ($t = 15$ мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV; б) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV; в) то же, с применением протекторной грунтовки ЭП-057; г) то же, с предварительным химическим оксидированием | Не допускается к применению |

¹ Не распространяется на ограждающие конструкции трехслойных металлических панелей по [ГОСТ 23486-79](#) и [ГОСТ 24524-80](#).

² В соответствии с требованиями обязательного [приложения 13](#).

³ Для элементов конструкций из канатов и тросов электрохимическая защита не предусматривается.

⁴ Допускается горячее алюминирование ($t \geq 50$ мкм).

⁵ Допускается горячее алюминирование ($t \geq 50$ мкм) без дополнительного окрашивания.

⁶ Допускается горячее алюминирование ($t \geq 80$ мкм) с дополнительным окрашиванием материалами группы IV при толщине слоя $t \geq 100$ мкм.

Примечания. 1. Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в [табл. 29](#), материалы - в справочном [приложении 15](#). Для сред с неагрессивной степенью возведения толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по ведомственным нормативным документам.

2. В слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид, сероводород и окислы азота по группам газов В, С, D при газотермическом напылении следует принимать: алюминий марок А7, АД1, АМц, при горячем алюминировании - алюминий марок А0, А5, А6; в остальных средах при газотермическом напылении и при горячем цинковании - цинк марок Ц0, Ц1, Ц2, Ц3.

Для защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся воздействию жидких сред (со среднеагрессивной или сильноагрессивной степенью воздействия), допускается газотермическое напыление цинка ($t = 80-120$ мкм) с последующим напылением алюминия ($t = 120-170$ мкм).

3. Изоляционные покрытия для конструкций в грунтах (битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др.) должны удовлетворять требованиям [ГОСТ 9.015-74](#).

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

| Группа материалов покрытия | Характеристика лакокрасочных материалов по типу пленкообразующего | Марка материала | Нормативный документ | Индекс покрытия, характеризующий его стойкость | Условия применения покрытий на конструкциях из стали и алюминия |
|-----------------------------------|---|--|---|--|--|
| I | Пентафталевые | Лаки ПФ-170 и ПФ-171 с 10-15 % алюминиевой пудры | ГОСТ 15907-70 ; ГОСТ 5494-71 | а, н, п, т | Наносятся по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, ПФ-020 или без грунтовки; как термостойкие до 300 °С наносятся без грунтовки |
| | | Эмаль ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 | а, ан, п | Наносится по грунтовкам I группы |
| | | Эмаль ПФ-133 | ГОСТ 926-82 | а, ан, п | То же |
| | | Эмаль ПФ-1126 (быстросохнущая) | ТУ 6-10-1540-78 | а, ан, п | » |
| | | Эмаль ПФ-1189 (быстросохнущая) | ТУ 6-10-1710-79 | а, ан, п | Наносится без грунтовки |
| | | Грунтовка ПФ-020 | ГОСТ 18186-79 | - | Под эмали и краски I группы |
| | | Грунтовка ПФ-0142 (быстросохнущая) | ТУ 6-10-1698-78 | - | Под атмосферостойкие эмали I и II групп |
| | Глифталевые | Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129 | - | Под эмали I группы; допускаются под эмали II и III групп |
| | | Грунтовка ГФ-0119 | ТУ 6-10-1399-77 | - | перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида |
| | | Грунтовка ГФ-0163 | ОСТ 6-10-409-77 | - | То же, для конструкций, монтируемых или эксплуатируемых |
| | | Грунтовка ГФ-017 | ОСТ 6-10-1428 | - | при расчетной температуре ниже минус 40 °С |
| | Алкидно-уретановые | Эмаль УРФ-1128 | ТУ 6-10-1421-76 | а, ан, п | Наносится по грунтовкам I группы |
| | | (| | | |
| | Алкидно-стирольные | Грунтовка МС-0141 (быстросохнущая) | ТУ 6-10-1568-76 | - | Под атмосферостойкие эмали I и II групп |
| Грунтовка МС-067 (быстросохнущая) | | ТУ 6-10-789-79 | - | Для межоперационной консервации стального проката с последующим перекрытием эмалями или грунтовками и эмалями | |
| Эпоксифирные | Грунтовка ЭФ-0121 (быстросохнущая) | ТУ 6-10-1499-75 | - | То же | |
| | Эмаль ЭФ-1219 (толстослойная) | ТУ 6-10-1727-79 | а, ан, п | Наносится в 1-2 слоя без грунтовки | |
| Масляные | Краски масляные и алкидные цветные густотертые для внутренних работ | ГОСТ 695-77 | п | Небиостойкие - не рекомендуются для производственных сельскохозяйственных зданий | |
| | Краски масляные густотертые для наружных работ | ГОСТ 8292-75 | а, ан, п | Наносятся по железному сурику на олифе оксоль, грунтовкам ГФ-021, ПФ-020, ГФ-0119 | |
| | Железный сурик густотертый на олифе оксоль | ГОСТ 8866-76 | - | Под масляные краски, небиостойкий | |
| Масляно-битумные | Краска БТ-177 | ОСТ 6-10-426-79 | а, ан, п, т | Наносится по грунтовкам ГФ-021, ПФ-020 или по металлу; как термостойкая - до 300-350 °С при периодическом действии температур и до 200-250 °С при длительном - наносится без грунтовки | |
| Нитроцеллюлозные | Лак НЦ-134 | ТУ 6-10-1291-77 | п | Наносятся по грунтовкам ГФ- | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | Эмаль НЦ-132 | ГОСТ 6631-74 | а, ан, п | 021, ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К |
| II | Фенолоформальдегидные | Грунтовка ФЛ-03К | ГОСТ 9109-81 | - | Под эмали II и III групп перхлорвиниловые, на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые |
| | | Грунтовка ФЛ-03Ж | ГОСТ 9109-81 | - | То же, для алюминия и оцинкованной стали |
| | | Эмаль ФЛ-62 | ТУ 6-10-11-308-6-79 | б | Наносится в пять слоев без грунтовки на внутренние поверхности резервуаров для нефти и нефтепродуктов |
| Полиакриловые и акрилсиликоновые | и | Эмаль АС-1115 | ТУ 6-10-1029-78 | а, ан, п | Наносится на алюминий по грунтовкам ФЛ-03Ж, АК-070, ВЛ-02 |
| | | Эмаль АС-182 | ГОСТ 19024-79 | а, ан, п | Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К, АК-070 |
| | | Эмаль АС-1166 | ТУ 6-10-1544-76 | а, ан, п | Наносится по анодированному алюминию |
| | | Грунтовки АК-069, АК-070 | ОСТ 6-10-401-76 | а, ан, п | Для грунтования алюминия и оцинкованной стали |
| | | Грунтовка АК-0138 | ТУ 6-10-1591-77-74 | - | Наносится на тонколистовую оцинкованную сталь на линиях окрашивания рулонного металла под краски ОД-ХВ-221 и ПЛ-ХВ-122 |
| | | Эмаль АС-1171 | ТУ 6-10-16-93-79 | а, ан, п | Наносится на оцинкованную тонколистовую сталь на линиях окрашивания рулонного металла по грунтовке ЭП-0200 перед профилированием |
| Полиэфирсиликоновые | | Эмаль МЛ-1202 | ТУ 6-10-800-6-78 | а, ан, п | Наносится на оцинкованную тонколистовую сталь на линиях окрашивания рулонного металла по грунтовке ЭП-0200 перед профилированием |
| Поливинилбутиральные | | Грунтовка ВЛ-02 | ГОСТ 12707-77 | - | Как фосфатирующая с последующим перекрытием грунтовками и эмалями для стали; как самостоятельная грунтовка - для грунтования алюминия и промежуточная - по оцинкованной стали |
| | | Грунтовка ВЛ-023 | ГОСТ 12707-77 | - | Для межоперационной консервации стального проката с последующим перекрытием грунтовками и эмалями |
| | | Эмаль ВЛ-515 | ТУ 6-10-1052-75 | а, б, м | Как водостойкая наносится без грунтовок; как бензомаслостойкая - по грунтовке ВЛ-02 |
| Хлоркаучуковые | | Грунтовка КЧ-0189 | ТУ 6-10-1688-78 | - | Наносится на оцинкованную тонколистовую сталь на линиях окрашивания рулонного металла под краски ОД-ХВ-221, ОД-ХВ-714, ПЛ-ХВ-122 |
| Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | | Эмаль ХВ-16 | ТУ 6-10-1301-78 | а, ан, п | Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020 на сталь и грунтовкам ФЛ-03Ж и АК-70 на алюминий и оцинкованную сталь |
| | | Эмаль ХВ-113 | ГОСТ 18374-79 | а, ан, п | |
| | | Эмаль ХВ-110 | ГОСТ 18374-79 | а, ан, п | |
| | | Эмаль ХС-119 | ГОСТ 21824-76 | а, ан, п | Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020, ХВ-050, ХС-010, ХС-068, ХС-059 |
| | | Эмали ХВ-124 и ХВ-125 | ГОСТ 10144-74 | а, ан, п, х | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | Сланцевиниловые | Лак СП-795 | ТУ 6-10-2001-85 | а, ан, п | Наносится на сталь без грунтовки |
| III | Фенолоформальдегидные | Грунтовки ФЛ-03К, ФЛ-03Ж | ГОСТ 9109-81 | - | По группе II |
| | Полиуретановые | Эмаль УР-175 | ТУ 6-10-682-76 | а, ан, п, х | Наносится по грунтовкам группы III |
| | Эпоксидные | Эмаль ЭП-773 | ГОСТ 23143-78 | ан, п, б, м, х, хщ | Наносится по шпаклевке ЭП-0010 и по металлу; как маслостойкие - без грунтовки |
| | | Эмаль ЭП-755 | ТУ 6-10-717-75 | ан, п, б | Наносится по грунтовкам ВЛ-02, ВЛ-023 |
| | | Эмаль ЭП-140 | ГОСТ 24709-81 | ан, п, х | Наносится по грунтовкам АК-70, АК-069, ЭП-09Т; как термостойкие - без грунтовки |
| | | Эмаль ЭП-575 | ТУ 6-10-1634-77 | х | Наносится по грунтовкам ЭП-057, АК-070 или без грунтовки |
| | | Эмаль ЭП-56 | ТУ 6-10-1243-77 | б | Наносится по грунтовке ВЛ-02 в 5 слоев |
| | | Эмаль ЭП-1155 (толстослойная) | ТУ 6-10-1504-75 | а, ан, в, х | Наносится по грунтовке ЭП-057, шпаклевке ЭП-0010 или по опескоструенной поверхности |
| | | Эмаль ЭП-5116 (толстослойная) | ТУ 6-10-1369-78 | в, х | Наносится по грунтовке ЭП-057, шпаклевке ЭП-0010 или по опескоструенной поверхности |
| | | Протекторная грунтовка ЭП-057 | ТУ 6-10-1117-75 | - | Наносится по опескоструенной поверхности под эпоксидные, перхлорвиниловые эмали и эмали на сополимерах винилхлорида |
| | | Грунтовка ЭП-0200 | ТУ 6-10-12-83-76 | - | Наносится под акриловые, акрилсиликоновые и полиэфирсиликоновые эмали, наносимые на оцинкованную сталь перед профилированием на линиях окрашивания металла |
| | | Шпаклевка ЭП-0010 | ГОСТ 10277-76 | х, п, в, м, б | Наносится на эпоксидные эмали, а также в качестве самостоятельного водо-, масло-, химически и бензостойкого покрытия |
| | Грунтовка ЭП-0140 | ТУ 6-10-1663-76 | - | Наносится по тонколистовой оцинкованной и неоцинкованной стали с перекрытием лаком ЭП-155 | |
| | Полистирольные | Протекторная грунтовка ПС-0203 | ТУ 51-3-019-80 | - | Наносится по опескоструенной поверхности под полистирольные и эпоксидные эмали III и IV групп |
| Эмали ПС-1184, ПС-1186 | | ТУ 51-164-83 | а, в | Наносятся без грунтовок или по грунтовке ВЛ-02, а как водостойкие - по грунтовке ПС-0203 | |
| Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | Эмаль ХВ-1100 | ГОСТ 6993-79 | а, ан, п, х | Наносятся по грунтовкам ХС-010, ХС-068, ХВ-050, ХС-059, ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020 на сталь и по грунтовкам АК-069, АК-070, ФЛ-03Ж на оцинкованную сталь и алюминий | |
| | Эмали ХВ-124 и ХВ-125 | ГОСТ 10144-74 | а, ан, п, х | | |
| | Эмаль ХВ-1120 | ТУ 6-10-1227-77 | а, ан, п, х | | |
| | Грунтовка ХВ-050 | ОСТ 6-10-314-79 | - | Под эмали перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида для покрытий, стойких в атмосфере с газами групп В-Д, а также под | |
| | Грунтовка ХС-010 | ГОСТ 9355-81 | - | | |
| Грунтовка ХС- | ТУ 6-10-820-75 | - | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--|--|---|
| | | 068 | | | покрытия, стойкие в жидких средах. Наносятся на опескоструенной поверхности | |
| | | Грунтовка ХС-059 | ГОСТ 23494-79 | - | | |
| | | Эмаль ХС-717 | ТУ 6-10-961-76 | м, б, в | Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 и без грунтовки | |
| | | Эмаль ХС-5132 | ТУ 6-10-11-19-12-79 | м, б, в | Наносится на сталь без грунтовки или по грунтовке ЭП-057 | |
| | | Эмаль ХС-972 | ТУ 6-10-11-1990-75 | м, б | То же | |
| | Сланцевиниловые | Лак СП-795 | ТУ 6-10-2001-85 | а, ан, п, х | Наносится на сталь без грунтовки | |
| | Кремнийорганические | Эмаль КО-811 | ГОСТ 23122-78 | т | Наносится по фосфатированной или опескоструенной поверхности без грунтовки. Стойка к воздействию температуры до 400 °С | |
| | | Эмаль КО-813 | ГОСТ 11066-74 | а, ан, п, м, т | Наносится по грунтовкам ГФ-021, ФЛ-03К, ГФ-0163, ГФ-0119, ПФ-020; как маслостойкая и термостойкая до 300 °С наносится без грунтовки | |
| | | Эмаль КО-042 | ТУ 6-1001468-79 | в | Наносится в 4 слоя общей толщиной 120-150 мкм по опескоструенной поверхности резервуаров с питьевой водой | |
| IV | Перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида | Эмаль ХВ-785 | ГОСТ 7313-75 | х, хк, хщ, в | Наносится по грунтовкам ХС-010, ХС-068, ХВ-050 | |
| | | ЛАК ХВ-784 | ГОСТ 7313-75 | х, хк, хщ, в | Наносится на эмали ХВ-785 для повышения химической стойкости; как водостойкий наносится по грунтовке ХС-010 | |
| | | Эмаль ХС-710 | ГОСТ 9355-81 | хк, хщ, в хщ, хк, в | Наносится по грунтовке ХС-010. Стойка к действию растворов щелочей и кислот при концентрациях до 25 % | |
| | | Лак ХС-76 | ГОСТ 9355-81 | хк, хщ, в | Наносится по грунтовке ХС-010 и эмали ХС-710 | |
| | | Эмаль ХС-759 | ГОСТ 23494-79 | хщ, хк, в | Наносится по грунтовке ХС-059 | |
| | | Эмаль ХС-717 | ТУ 6-10-961-76 | б, м, в | Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 или без грунтовки | |
| | | Лак ХС-724 | ГОСТ 23494-79 | хщ, хк | Наносится по эмали ХС-759 для повышения химической стойкости | |
| | | Грунтовка ХС-010 | ГОСТ 9355-81 | - | Под эмали перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида для покрытий, стойких в атмосфере с газами групп В-D, а также под покрытия, стойкие в жидких средах | |
| | | Грунтовка ХС-068 | ТУ 6-10-820-75 | - | | |
| | | Грунтовка ХС-059 | ГОСТ 23494-79 | - | | |
| | | Грунтовка ХВ-050 | ОСТ 6-10-314-79 | - | Наносятся по опескоструенной поверхности | |
| | | Эпоксидные | Шпаклевка ЭП-0010 | ГОСТ 10277-76 | х, в, м, б, п | Наносится под эмаль ЭП-773 и как водо-, химически, масло- и бензостойкое покрытие |
| | | | Эмаль ЭП-773 | ГОСТ 23143-78 | хщ, м, х ан, п, б | Наносится по шпаклевке ЭП-0010; как маслостойкая - без грунтовки |
| | | | Эмаль ЭП-575 | ТУ 6-10-1634-77 | х | Наносится без грунтовки или по грунтовкам ЭП-057 или АК-070 |
| Протекторная грунтовка ЭП-057 | ТУ 6-10-1117-75 | | - | Наносится по опескоструенной поверхности под эмали эпоксидные, перхлорвиниловые и на | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|-------------|---|
| | Эмаль ЭП-5116 (толстослойная) | ТУ 6-20-1369-78 | в, х, п, б | сополимерах винилхлорида Наносится по опескоструенной поверхности или по грунтовке ЭП-057, или по шпаклевке ЭП-0010 |
| | Эмаль ЭП-7105 (толстослойная) | ТУ 6-10-11-334-6- 79 | в, х, хк, п | Наносится по опескоструенной поверхности или по грунтовке ЭП-057, или по шпаклевке ЭП-0010 |

Примечания: 1. Грунтовки, не предназначенные специально для нанесения на конструкции из алюминия или оцинкованной стали, допускается наносить на конструкции из этих материалов, а также поверх металлических покрытий только по фосфатирующей грунтовке ВЛ-02.

2. Значения индексов: а - покрытия, стойкие на открытом воздухе; ан - то же, под навесом; п - то же, в помещениях; х - химически стойкие; т - термостойкие; м - малостойкие; в - водостойкие; хк - кислотостойкие; хщ - щелочестойкие; б - бензостойкие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Рекомендуемое

ВАРИАНТЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

| Защитные покрытия | Схемы покрытия | Ориентировочная толщина покрытия, мм |
|----------------------------|---|---|
| Лакокрасочные | Лакокрасочные покрытия группы IV с индексами х, хк, хщ по справочному приложению 15 в зависимости от условий эксплуатации по табл. 29 | 0,08-0,15 |
| Армированные лакокрасочные | Армированные стеклотканью эпоксидные покрытия | 1,0 |
| | Армированные полипропиленовой тканью покрытия на основе полиэфирных смол (типа «бисволам-1») | 1,0 |
| Жидкие резиновые смеси | Герметики У-30М по эпоксидным грунтовкам | 1,5-2,0 |
| | Герметик 51-Г | 1,5-2,0 |
| Мастичные | Мастики на основе смол ФАЭД | 1,0-2,0 |
| | Полимерзамазка ЭКР-22 | 1,0-2,0 |
| | Эпоксидно-сланцевые составы на основе эпоксидных смол (ЭД-16, ЭД-20, ЗИС-1) | 1,0-1,5 |
| Листовые | Профилированный полиэтилен | 2,0-3,0 |
| | Поливинилхлоридный пластикат | 3,0-5,0 |
| | Поливинилхлоридный пластикат по подслою из полиизобутилена | 10 |
| Футеровочные ¹ | Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на вяжущих ² | 20-60 |
| | Кирпич кислотоупорный на вяжущих ² | - |
| | Штучные кислотоупорные керамические материалы, плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный ³ на химически стойком вяжущем ² по подслою (полиизобутилен ПСГ, битумно-рулонная изоляция и др.) | 30-270 |
| | Плитка шлакоситалловая на эпоксидных вяжущих по подслою из лакокрасочной композиции, армированной стеклотканью | 12-20 |
| | Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной замазке по подслою (полиизобутилен ПСГ и др.) | 30 |
| | Углеграфитовые материалы (плитки АТМ, угольные и графитированные блоки) на замазках на основе полимерных материалов по подслою (полиизобутилен и др.) | 20-400 |
| Гуммировочные | Резины и эбониты на клеях с последующей вулканизацией | 3-12 |

¹ Выбор схемы защитного покрытия, толщины и количества слоев следует производить с учетом габаритов сооружения, температуры, характеристики агрессивной среды с обязательной проверкой расчетом на статистическую устойчивость, а в необходимых случаях и с теплотехническим расчетом.

² Выбор вяжущего следует производить с учетом состава агрессивной среды.

³ Выбор штучных кислотоупорных материалов следует производить в зависимости от характера сред, механических нагрузок и теплотехнических расчетов.

СОДЕРЖАНИЕ

[1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)

[2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ](#)

[ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ](#)

[СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД](#)

[ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ](#)

[ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ](#)

[КОНСТРУКЦИЙ](#)[ПОЛЫ](#)[ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ, ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ТРУБОПРОВОДЫ](#)
[ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ЭЛЕКТРОКОРРОЗИИ](#)[3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ](#)[4. КАМЕННЫЕ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ](#)[5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ](#)[СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД](#)
[ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ](#)
[ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ](#)
[ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ, РЕЗЕРВУАРЫ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное](#)[ГРУППЫ АГРЕССИВНЫХ ГАЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВИДА И КОНЦЕНТРАЦИИ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное](#)[ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДЫХ СРЕД \(СОЛЕЙ, АЭРОЗОЛЕЙ И ПЫЛИ\)](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное](#)[ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное](#)[ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В ЖИДКИХ АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Рекомендуемое](#)[ЗАЩИТА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Рекомендуемое](#)[МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Рекомендуемое](#)[ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛОВ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Справочное](#)[ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Справочное](#)[СОСТАВЫ ДЛЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Справочное](#)[СОСТАВЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Обязательное](#)[ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Рекомендуемое](#)[МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАРКАМ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Обязательное](#)[МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Рекомендуемое](#)[СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Справочное](#)[ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ](#)[ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Рекомендуемое](#)[ВАРИАНТЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ](#)